BONATERRA
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA

PRUEBAS Y ENSAYOS

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO I.N.V.E -414-15

PROYECTO:
CÓDIGO DE PROYECTO:
LOCALIZACIÓN: EL PORFIN
EMPRESA: COVEIN SAS
MUESTRA:

RESISTENCIA ESPECIFICADA:
A 7 días MR : 75%
A 28 días MR: 100%
P.S.I._____ Kg/cm2_X____ Mpa____ Otro_____

MUESTRA No.	REFERENCIA	PROBETA No.	FECHA		EDAD (DÍAS)	RESULTADO LABORATORIO		
			FUNDIDA	ROTURA		RESULTADO	PROMEDIO	PORCENTAJE
1	K0+003 A K0+087 EL PORFIN MR 39 CD	1	19/10/2021	26/10/2021	7	26.6	25.8	66.3
		2	19/10/2021	26/10/2021	7	25.1		
		3	19/10/2021	16/11/2021	28			
		4	19/10/2021	16/11/2021	28			
2	K0+003 A K0+087 EL PORFIN MR 39 CI	5	20/10/2021	27/10/2021	7	27.4	28.2	72.4
		6	20/10/2021	27/10/2021	7	29.1		
		7	20/10/2021	17/11/2021	28			
		8	20/10/2021	17/11/2021	28			

OBSERVACION :

Luis Barraza M.

VERIFICÓ Y APROBÓ
NOMBRE: Luis Barraza
CARGO: Laboratorista