AVENSA / PREVESA	ANALISIS GRANULOMÉTRICO F-20G-AG	Fecha de Emisión: Enero 11 de 2017 Versión No. 02

Fecha:**3/noviembre/20**	Ensayo No.	
Empresa:**avensa**	Sucursal: pescadero	
Material: **base granular**	Procedencia del Material: **rio chicamocha**	
Ubicación del Material a Muestrear: **patio 3**	Norma Técnica del Ensayo: **INV E 330-13**	
	Límites de la norma:	BG - 38 (BG -1)

Tamiz	Abertura (mm)	Peso Retenido (g)	% Retenido	% Retenido Total Acumulado	% Pasa Total	Norma Técnica	
						Límite Grueso	Límite fino
1 1/2"	37,50	0	0,00%	0,00%	100,00%	100 %	100 %
1"	25,00	276	5,36%	5,36%	94,64%	70 %	100 %
3/4"	12,50	532	10,33%	15,70%	84,30%	60 %	90 %
3/8"	9,50	1244	24,16%	39,86%	60,14%	45 %	75 %
No 4	4,75	796	15,46%	55,32%	44,68%	30 %	60 %
No 10	2,00	588	11,42%	66,74%	33,26%	20 %	45 %
No 40	0,425	844	16,39%	83,14%	16,86%	10 %	30 %
No 200	0,075	552	10,72%	93,86%	6,14%	5 %	15 %
Fondo	-	24	0,47%	94,33%	5,67%	-	-

Masa Inicial Húmeda (g):	5300	Módulo de Finura:	2,66%
Masa Inicial Seca (g):	5148	Tamaño Máximo Nominal (TMN):	1"
Humedad (%):	3%	Tamaño Máximo (TM) :	1 1/2"
Pérdida :	6%	Masa final seca pasa tamiz No.200 (g):	24
Sumatoria Masas Retenidas (g):	4856	Materia Organica	N/A



Fin Reporte

OBSERVACIONES

Este reporte no puede ser producido total ni parcialmente sin autorizacion previa por escrito de la Empresa
La informacion contenida en este reporte es valida solo para los items ensayados

Ejecutado por:

Robinson Rodriguez

NOMBRE

TÉCNICO DE LABORATORIO