Finos & Granitos S.A.S
¡Minerales de Calidad a su Alcance!

FICHA TECNICA CARBON ANTRACITA

Carbón Antracita clasificada en diferentes granulometrías con bajo contenido de cenizas. NORMA ICONTEC (NTC 2572).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GRANULOMETRIA

CARBON ANTRACITA M (6-18)…… (1 mm a 3 mm)
CARBON ANTRACITA M (8-14)…… (3 mm a 5 mm)

COMPOSICION FISICOQUIMICA.

ANÁLISIS	BASE COMO SE DETERMINA	BASE COMO SE RECIBE	BASE SECA	NORMA (ASTM)
Pérdidas por secado al aire, % en masa	1.70	---	---	D3302/D3302M-15
Humedad residual, % en masa	0.66	---	---	D3173-11
Humedad total, % en masa	---	2.35	---	D3302/D3302M-15 D3173-11
Cenizas, % en masa	5.88	5.78	5.92	D3174-12
Materia volátil, % en masa	11.15	10.96	11.22	D3175-11
Carbono fijo (calculado), % en masa	82.31	80.91	82.86	D3172-13
Azufre total, % en masa	1.10	1.08	1.11	D4239-14e2 Method A

Indicador de decimal punto(.). % equivale a g/100g de acuerdo a las Unidades del Sistema Internacional (SI).
La preparación de la muestra fue realizada según norma ASTM D2013/D2013M-12.
ASTM D3180-12 define:
Base como se determina. Resultados analíticos obtenidos después de acondicionamiento y preparación de la muestra a tamiz N° 60.
Base como se recibe. Resultados analíticos obtenidos a la condición de humedad con la que la muestra llega al laboratorio.
Base seca. Resultados sin humedad residual.

CDT MINERAL está acreditado por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC) y conforme a los requerimientos de ISO/IEC- 17025:2005 para los análisis especificados en el alcance de la acreditación código 14-LAB-061 en la página web (http://www.onac.org.co).

ACREDITADO ONAC

USOS

- MATERIAL FILTRANTE, ESPECIAL PARA FILTROS CASEROS.
- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP.
- INDUSTRIA SIDERURGICA.

Móvil: 310 317 2064 / 311 482 4364
Oficina: Calle 34 No. 10B - 05 Sogamoso - Boy.
Planta: Carrera 10A No. 59 - 95 Z.I. Sogamoso
E-mail: finosygranitos@gmail.com

PRESENTACIÓN

CARBON ANTRACITA EMPACADA EN SACOS DE POLIPROPILENO NUEVOS DE 50 KGRS, BIG BAG TODOS LOS TAMAÑOS. CARBON ANTRACITA TIPO EXPORTACION.

NOTA

Para Solicitud de muestras por favor contactarnos, www.finosygranitos.com.

° *Con base en esta ficha técnica se pactaran las propiedades del producto que serán certificadas. Los datos se obtienen a partir de métodos propios de* ***Finos & Granitos SAS*** *por lo que se recomienda al cliente homologar estos métodos.*

Móvil: 310 317 2064 / 311 482 4364
Oficina: Calle 34 No. 10B - 05 Sogamoso - Boy.
Planta: Carrera 10A No. 59 - 95 Z.I. Sogamoso
E-mail: finosygranitos@gmail.com