CATGUT Crómico

Suturas Absorbibles



Sutura
Sutura quirúrgica absorbible de CATGUT Crómico.

Tipos
Monofilamento virtual.

Color del material
Beige.

Materia prima
Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos. Recubierta con sales de cromo.

Retención de la fuerza tensil *in vivo*
Retiene aproximadamente durante 21-28 días. Las características individuales del paciente pueden afectar el tiempo de pérdida de la fuerza tensil.

Tiempo de absorción
Esencialmente completa después de 90 días. Se absorbe por un proceso proteolítico de enzimas digestivas.

Reacción tisular
Moderada.

Usos frecuentes
Para aproximación y/o ligadura de tejidos, incluyendo uso en procedimientos oftálmicos. No debe usarse en tejidos cardiovasculares o neurológicos.

Calibre
5/0 hasta 2.

Color del empaque
Marrón.

CATGUT Crómico

SUTURAS ABSORBIBLES

Reverso Cortante

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
(2)M-1 1/2 circ. 13,0mm 	Catgut Crómico	30cm			744T					

Reverso Cortante - MICROPOINT®

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
(2)G-3 3/8 circ. 13,0mm 	Catgut Crómico	45cm		792G						

Espátula - SABRELOC®

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
(2)S-14 1/4 circ. 8,0mm 	Catgut Crómico	30cm		1766G						

CATGUT Crómico

SUTURAS ABSORBIBLES

Ahusada ⊙

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
RB-1 Master 1/2 circ. 17,0mm 	Catgut Crómico	70cm		U202T						
RB-1 1/2 circ. 17,0mm 	Catgut Crómico	70cm			U203T					
SH 1/2 circ. 26,0mm 	Catgut Crómico	70cm			G121T	G122T	G123T	G124T	G125T	
MH 1/2 circ. 36,4mm 	Catgut Crómico	70cm				G126T	G127T	G128T	G129T	
CT-1 1/2 circ. 36,4mm 	Catgut Crómico	70cm					811T	812T	813T	814T
							923T	924T	925T	
CT 1/2 circ. 40,0mm 	Catgut Crómico	70cm								916T
UR-5 5/8 circ. 36,4mm 	Catgut Crómico	70cm					U245T	U246T		

Suturas sin Agujas - Ligaduras

MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
Catgut Crómico	150 cm				S112SH	S113SH	S114SH	S115SH	S116SH

SUTURA CATGUT CROMADO

DESCRIPCION

El catgut quirúrgico es una sutura quirúrgica absorbible y estéril, compuesta de tejidos conectivos purificados (generalmente colágeno) derivados de la capa serosa bovina o capa fibrosa de la submucosa de intestinos ovinos. Las suturas de catgut quirúrgico se encuentran disponibles como simples o como cromadas. El catgut crómico se procesa para ofrecer una resistencia mayor a la absorción. El catgut quirúrgico se empaqueta en un sobre con solución conservante. El catgut quirúrgico cumple todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Americana (U.S.P.) para suturas quirúrgicas absorbibles.

COMPOSICION

Compuesta de tejidos conectivos purificados (generalmente colágeno) derivados de la capa serosa bovina o capa fibrosa de la submucosa de intestinos ovinos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO

Johnson&Johnson Professional Products Manufacturing Company Brasil

CERTIFICADO ANALÍTICO

Nombre del Producto :SUT.CATGUT SP 1 70CM 1AG.CT-1

Clave del Producto: 845T

Lote de Producto : 588299

Cantidad Fabricada (cajas) : 85,00

Fecha de Fabricación : 21/11/2003

Fecha de Caducidad : 11/2008

Fecha de Análisis : 27/11/2003

Prueba de Esterilidad : Cobalto

DETERMINACION SUTURA	ESPECIFICACIÓN (média)			RESULTADOS (média)	
Diámetro (um) (min-máx)	520	599	(*)	543	(**)
Longitud (cm) (min-máx)	66,5	77,0	(*)	71,0	(**)
Resistencia a la Tensión (gf) (min)	3901			5408	(**)
Resistencia del Ensamble de la Sutura on la aguja (gf) (min)	1814			4973	(**)
Acabado	Libre de Imperfecciones			Libre de Imperfecciones	

(*) - Intervalo de aprobación para média

(**) - Média de 10 valores

Obs.: Caso haya necesidad de mayores informaciones, favor solicitar.

1- Son analisadas 10 muestras por lote de acuordo com el requisito de la Farmacopia Americana, vérsion actual

2- Os limites especificados siguen los requisitos de la Farmacopea Americana para resistencia a la tensión, resistencia del ensamble de la sutura e longitud. Exepto para el diâmetro, cujos requisitos están em la - NP-8076.

REFERENCIAS :

NP-8076 -> Inspeção de Produto Terminado

PF-3006 -> Resist. de Agulhas e Req. de Ductilidade.

Las suturas fueran producidas en un Sistema de Calidad Certificado - ISO-9001 / EN-46001.

ALMACENAMIENTO

El producto se debe mantener en lugar fresco y seco