Huellaconcre

Prefabricados concretodo®
CONFIABILIDAD · INNOVACIÓN · CAPACIDAD

ENSAYOS PARA CILINDROS				CODIGO: A6-F05 VERSION: 4 FECHA: 23/02/21 Pag 1 de 1
Informe N°	12254	Maquina	Intermatic	

Lote	26-2
Descripcion	Tubería R DN=900mm (36") L=1,25m CL III
Fecha fabricacion	22-jun-21
Norma aplicable	NTC 673

Equipos Utilizados		
Equipo	**Vigencia de Calibracion**	
	Calibracion	**Proxima fecha**
Prensa Pinzuar de bajo y alto rango	25/06/2020	25/06/2021

Tiempo de Curado (dias)	Dimensiones						Resistencia a la Carga				
	Diametros (mm) 1	Diametros (mm) 2	Altura (mm)	Area (mm^2)	Densidad	Peso (gr)	KN	N	Kg	Kg/cm2	Mpa
1	100,90	100,10	202,90	79,33	2,442	3930	190,19	190190	19395,27	244,50	23,98
	100,80	100,90	203,90	79,88	2,422	3945	217,02	217020	22131,35	277,06	27,17
	100,10	100,40	201,90	78,93	2,466	3930	204,11	204110	20814,81	263,70	25,86
Promedio	**100,60**	**100,47**	**202,90**	**79,38**	**2,443**	**3935**	**203,77**	**203773**	**20780**	**262**	**26**
7	100,50	100,20	202,60	79,09	2,459	3940	314,06	314060	32027,33	404,95	39,71
	100,10	100,50	202,80	79,01	2,474	3965	362,49	362490	36966,14	467,86	45,88
	100,30	100,90	204,90	79,49	2,425	3950	339,01	339010	34571,69	434,95	42,65
Promedio	**100,30**	**100,53**	**203,43**	**79,20**	**2,45**	**3951,67**	**338,52**	**338520,00**	**34521,72**	**435,92**	**42,75**

Observaciones:

Ejecutó: Sebastián Hinestroza
Analista de Calidad

Elaboró: Felipe Gutiérrez Marín
Coordinador de Calidad

Revisó y Aprobó: Sebastián Díaz
Director Técnico