


 INGESTRAC LABORATORIO DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS										CARACTERIZACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE										CODIGO FT-LB-16																			
										VERSION 6																													
										FECHA 25/07/2022																													
										APROBO Director Laboratorio																													
*Cliente:					DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.					Informe No. LAB					4517																								
*Dirección:					PLUSEL INGENIEROS SAS - ENGATIVA					*Lote					10898																								
*Material:					MD-12		*Volumen despachado		45,00		Muestra No		6771-22		Muestra Suministrada por:		Cliente		Fecha de Toma / Recepción:		2022-11-01																		
Peso Especifico agregados: Gag =										2,434		Peso Especifico Asfalto: Gas =										1,024		Temperatura de compactación:		142°C		Golpes por Cara:		75		Temperatura ensayo estabilidad:		60 °C					
Fecha Ensayo		2022-11-02		2022-11-02																																			
2022-11-01																																							
Máximo medido INV E 735-13		Extracción cuantitativa de Asfalto INV E 732-13		Briqueta No		Espesor de Briqueta INV E 744-13		Factor Corrección INV E 748-13		Método A INV E 733-13				INV E 799-13				INV E 748-13																					
										MASA MUESTRA			Gravedad especifica Bulk a 25°C		Densidad a 25°C		% de agua absorbida por volumen		Asfalto Absorbido (Pba)		Vacíos con aire (Va)		Vacíos Agregados Minerales (VAM)		Vacíos llenos de asfalto (VFA)		% Asfalto Efectivo (Pbe)		Método pico de la curva										
										Seca en Aire		S.S.S. en el Aire		En Agua																									
Picnómetro		(%)				(mm)				(g)		(g)		(g)		(g/cm³)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(kg _f)		(kg _f)		(N)		(mm)					
Pesando en el aire																																							
A		2536		2536		(g)				1		63,3		1,008		1118,6		1120,7		608,6		2,184		2178		0,41%						1787		1801		17660		3,46	
D		7331		7331		(g)				2		63,9		0,990		1117,5		1119,6		608,4		2,186		2179		0,41%						1813		1795		17602		3,33	
E		8758		8758		(g)				3		63,8		0,995		1120,2		1122,4		610,5		2,188		2182		0,43%						1824		1815		17801		3,56	
Gmm		2,287		2,287		(g/cm³)				4		64,2		0,983		1123,9		1125,7		610,8		2,183		2176		0,35%						1809		1778		17438		3,29	
Gmm (prom)		2,287		2,287		(g/cm³)				PROMEDIO												1,1								16,0		72,2		5,4					
*Formula de Trabajo		6,3%		(± 0,3)																		4,7%		(± 0,3)		≥15		65-75				1782		Rel e/f:		kN/mm kgf/mm		5,17 527,3	

Fecha Ensayo		2022-11-10						2022-11-02			
MALLA		GRANULOMETRIA INV E 782-13						EXTRACCIÓN			
		PESO INICIAL:(g)						2217,1			
		PESO FINAL:(g)						2076,0			
								CUANTITATIVA DE			
								ASFALTO			
								INV E 732			
								MÉTODO A			
mm	in	PBR	PNR	% RET	% PASA	ESPECIFICACIÓN (IDU 2011)		F. TRABAJO			
37,5	1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100	100		100			
25,0	1 "	0,0	0,0	0,0	100	100		100			
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100	100		100			
12,5	1/2 "	306,3	13,8	13,8	86	80		95			
9,50	3/8 "	199,5	9,0	22,8	77	71		87			
4,75	No 4	528,2	23,8	46,6	53	49		65			
2,00	No 10	373,0	16,8	63,5	37	30		44			
0,425	No 40	411,5	18,6	82,0	18	14		22			
0,180	No 80	159,8	7,2	89,2	11	8		16			
0,075	No 200	97,7	4,4	93,6	6,4	4		9			
P/0,075	FONDO	141,1	6,4							5,8	
Relación Llenante - ligante								1,10			
								W ₁ 2369,0 g			
								W ₂ 0,00 g			
								W ₃ 2217,1 g			
								W ₄ 0,06 g			
								% Asfalto			
								6,41% (P ₁)			
								% Asfalto Agregados			
								6,9% (P ₂)			

Gráfico Granulometría



ELABORO		REVISO		Fecha de emisión		OBSERVACIONES	
Liliana Espinoza				2022-11-11			
Jefe de Laboratorio		Director de Laboratorio					

Los resultados corresponde únicamente a las muestras ensayadas.
 Los ensayos se realizan en las instalaciones de el laboratorio Ingestrac S.A.S.
 La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.
 Este informe no debe reproducirse sin previa autorización del Laboratorio Ingestrac.