CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA
NIT : 830034108
LUGAR Y FECHA: 08/09/2021
FACTURA Y/O PEDIDO: 57472

METODOLOGIA: De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1651, Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico, NTC e instructivos internos.

PRODUCTO: ANTICORROSIVO GRIS

FECHA DE FABRICACION: AGOSTO 2021

	LOTE	**P-0002913**	
PARAMETRO	**ESPECIFICACIONES**	**RESULTADO**	**NTC /INSTRUCTIVO INTERNO**
DISPERSION (UH)	Mínimo 4	4	NTC 1651 NUMERAL 6,2 NTC 557
VISCOSIDAD (KU)	105 - 110	108	NTC 1651 NUMERAL 8.6 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal A 25ºC)	4,50 - 4,80	4.67	I-GP-132
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0.5	I-GP-132
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	98-100	100	I-GP-132
TIEMPO DE SECADO EN HORAS	6 - 8	8	NTC 1651 NUMERAL 6,3 NTC 598
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO	Mínimo 60 %	62,38 %	NTC 1651 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	Mínimo 30%	35,70 %	NTC 1651 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	3 UK	NTC 1651 NUMERAL 6,9 NTC 845
DETERMINACION DE LA ADHERECNCIA	0B -5B	5B (0%)	NTC 1651 NUMERAL NTC 811
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% VARSOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	I-GP-132

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

JIMMY NIÑO PINZON
DIRECTOR TECNICO