AGREGADOS EL TONUSCO S.A.S

ENSAYOS DE LABORATORIO


DETERMINACION DE LA GRANULOMÉTRIA, EQUIVALENTE DE ARENA Y LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.

FECHA : 17/05/2023
OBRA:
LOCALIZACION:
DESCRIPCIÓN: Triturado 3/4"

Peso 1= (g)	2482.1

GRANULOMETRIA I.N.V E -123

TAMIZ EN PULGADAS	1"	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	200
PESO RETENIDO (g)	0.0	326.6	1502.3	175.0	215.6	98.5	65.4	78.0
% RET. INDIVIDUAL	0.0	13.2	60.5	7.1	8.7	4.0	2.6	3.1
% RET. ACUMULADO	0.0	13.2	73.7	80.7	89.4	93.4	96.0	99.2
% QUE PASA ACUMULADO	100.0	86.8	26.3	19.3	10.6	6.6	4.0	0.8



EQUIVALENTE DE ARENA I.N.V. E-133		
PROBETA No:		
LECTURA ARENA		
LECTURA ARCILLA		
% EQUIVALENTE ARENA		
PROMEDIO		
RESULTADO		

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO I.N.V E - 125 E - 126	
LIMITE LIQUIDO (%)	
LIMITE PLASTICO (%)	
INDICE DE PLASTICIDAD	
CLASIFICACION U.S.C:	
CLASIFICACION ASSHTO.	
INDICE DE GRUPO:	

Elaboro

Aprobo