INGETIERRAS
Calidad y Progreso

ENSAYOS DE LABORATORIO

CAL-FR-01

DETERMINACION DE LA GRANULOMÉTRIA, EQUIVALENTE DE ARENA Y LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.

FECHA : 27/07/2023 MUESTRA 1

OBRA: CONTROL PLANTA


LOCALIZACION:

Peso 1= (g)	**3721,4**

DESCRIPCIÓN: BASE GRANULAR CAFÉ NT-2

GRANULOMETRIA I.N.V E -123

TAMIZ EN PULGADAS	11/2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	40	200
PESO RETENIDO (g)	0,0	512,3	478,2	586,2	389,5	325,6	401,2	511,4
% RET. INDIVIDUAL	0,0	13,8	12,9	15,8	10,5	8,7	10,8	13,7
% RET. ACUMULADO	0,0	13,8	26,6	42,4	52,8	61,6	72,4	86,1
% QUE PASA ACUMULADO	100,0	86,2	73,4	57,6	47,2	38,4	27,6	13,9



EQUIVALENTE DE ARENA I.N.V. E-133

PROBETA No:	1	2
LECTURA ARENA		
LECTURA ARCILLA		
% EQUIVALENTE ARENA		
PROMEDIO		
RESULTADO		

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO I.N.V E - 125 E - 126

LIMITE LIQUIDO (%)	
LIMITE PLASTICO (%)	
INDICE DE PLASTICIDAD	
CLASIFICACION U.S.C:	
CLASIFICACION ASSHTO.	
INDICE DE GRUPO:	

J.C.V
Elaboro

D.D.M
Aprobo