INGETIERRAS
Calidad y Progreso

ENSAYOS DE LABORATORIO

CAL-FR-02


DETERMINACION DE LA GRANULOMÉTRIA, EQUIVALENTE DE ARENA Y LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO.

FECHA : 31/08/2023
OBRA:
LOCALIZACION:
DESCRIPCIÓN: Triturado 3/4"

Peso 1= (g)	**2388,7**

GRANULOMETRIA I.N.V E -123

TAMIZ EN PULGADAS	1"	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	200
PESO RETENIDO (g)	0,0	423,3	1175,3	366,0	302,2	15,4	32,2	54,1
% RET. INDIVIDUAL	0,0	17,7	49,2	15,3	12,7	0,6	1,3	2,3
% RET. ACUMULADO	0,0	17,7	66,9	82,2	94,9	95,5	96,9	99,2
% QUE PASA ACUMULADO	100,0	82,3	33,1	17,8	5,1	4,5	3,1	0,8



EQUIVALENTE DE ARENA I.N.V. E-133

PROBETA No:		
LECTURA ARENA		
LECTURA ARCILLA		
% EQUIVALENTE ARENA		
PROMEDIO		
RESULTADO		

LIMITES LIQUIDO Y PLASTICO I.N.V E - 125 E - 126

LIMITE LIQUIDO (%)	
LIMITE PLASTICO (%)	
INDICE DE PLASTICIDAD	
CLASIFICACION U.S.C:	
CLASIFICACION ASSHTO.	
INDICE DE GRUPO:	

J.C.V
Elaboro

D.D.M
Aprobo