IMPERMEABILIZANTES

EDIL

pintura aluminio PA



Descripción

Pintura de base asfáltica formulada con asfalto de penetración, resinas, pigmento de aluminio y disolventes orgánicos de tipo alifático.

Componentes

- Asfalto de Penetración
- Solvente Alifático
- Pigmento de aluminio
- Resina Hidrocarbúrica.

Usos Recomendados

- Acabado final en la impermeabilización.
- Como protector de la corrosión para tuberías, piezas metálicas, mallas para gallineros y como protector de estantillos de madera.

Ventajas

- Su formulación especial le permite excelente adhesión al sustrato.
- Su composición asfáltica hace que siga el movimiento de expansión y contracción del manto, sin agrietarse.
- El pigmento de aluminio es reflectante de los rayos solares, protegiendo el manto de la intemperie.
- Secado rápido.

Presentación

ENVASES	PESO NETO PROMEDIO
Galones: (1 gal)	3.2 Kg.
Cuñetes: (5 gal)	15.4 Kg.
Tambores: (55gal)	169.4 Kg.

COLOR: al mezclar asume el color plateado típico del aluminio.

Rendimiento

20 m2/galón
100 m2/cuñete
1100 m2/tambor.

Instrucciones de Uso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles, musgos y polvo.

APLICACIÓN:
En frío con rodillo, cepillo o pistola.

CUIDADO DE LOS EQUIPOS:
Lavar con Kerosene el equipo utilizado y dejar que se seque antes de guardarlo.

Precauciones en la Instalación

- Usarlo para pintar asfalto emulsionado sólo cuando éste haya fraguado completamente.
- Aplicar cuando la membrana impermeabilizante se encuentre a temperatura ambiente.
- Aplicar la pintura cuando la membrana impermeabilizante tenga por lo menos una semana de instalada y no mas de treinta días.
- No usar en proximidad de la llama directa o puntos de ignición.
- No usar cuando la lluvia es inminente.
- No fumar durante el manejo y la aplicación.
- Usar los utensilios apropiados y protegerse con los implementos de seguridad, como anteojos, guantes de goma resistente a los alifáticos y mascarilla para vapores orgánicos cuando se trabaje en ambientes cerrados.

Almacenamiento y Despacho

- Almacenar en rumas no mayores de cinco (5) cajas de galones, tres (3) cuñetes, o dos (2) paletas de tambores.
- Mantener el envase cerrado cuando no se esté usando.
- No almacenar los envases cerca de la llama, o puntos de ignición, es inflamable.
- No dejar los envases expuestos al sol por tiempo prolongado, porque pueden abombarse.
- En caso de derrame recoger con la ayuda de aserrín y disponer en forma segura.
- Despacho en paletas de 115x115 cm envuelto en bolsa plástica termoretraible de:
  - 36 cuñetes, peso aproximado 554 Kg
  - 4 tambores, peso aproximado 677 Kg
  - Paletas por contenedor: 20

Cuidados

- Evitar el contacto con la piel, pero si eso ocurriera, limpiar con aceite de comer y lavar con agua y jabón, en caso de aparecer un fenómeno de alergia acudir a atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a atención médica.
- Proveer de buena ventilación cuando se aplica en ambiente cerrado.
- Evitar de inhalar los vapores.

Fecha de Vencimiento

12 meses después de la fecha de fabricación.

Propiedades físicas y especificaciones

PROPIEDADES	MÉTODO		ESPECIFICACIONES
	COV	ASTM	
Viscosidad Brooksfield, cps	577	D4402	25 - 250
Tiempo de secado firme, minutos	1994	----	≤ 120
Contenido de cenizas, %	3143	----	8 - 10
Brillo Leafing	----	----	PASA
Peso específico , Kg/l	1143	----	0,85 - 0,99
Contenido no volátiles, %	1298	D 2824	13 - 15

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008.
EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990

EMISIÓN: Septiembre 2012
REVISIÓN: Nº 0
FECHA: Septiembre 2012

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela
por Fábrica de Productos Impermeabilizantes EDIL, C.A.
Av. Miranda Sur, Parcela 10, Zona Industrial Tinaquillo,
Tinaquillo · Estado Cojedes. RIF. J-07505530-6
Registro Menpet (DMI/007)