# REGISTRO DE DENSIDAD Y ABSORCIÓN EN AGREGADOS FINOS
# ASTM C128

## INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mina:** | AG-VILLA MARIA | **Planta:** | CO-LTC |
| **Material:** | Arena Peña | **Muestra:** | CO-LTCX - AREFIN - 76 |
| **Fecha de Toma:** | 11/09/2023 | **Fecha de Ensayo:** | 15/09/2023 |

## RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Masa Muestra Seca:** | 492.10 g | **Densidad Aparente:** | 2.53 g/cm3 |
| **Masa Muestra SSS:** | 500.00 g | **Densidad Apente SSS:** | 2.57 g/cm3 |
| **Masa Muestra en Agua:** | 686.90 g | **Densidad Nominal:** | 2.64 g/cm3 |
| **Masa del Picnómetro con Agua hasta su Capacidad y Muestra:** | 992.60 g | **Absorción** | 1.61 % |

## OBSERVACIONES

.



ELABORÓ

REVISÓ