CERTIFICADO DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIESQUIRLAS 8 MICRAS AL 50%

¿Sabías que unas de las causas mas frecuentes de accidentes en el hogar es la ruptura de los vidrios?, las película de seguridad están hechas para hacer que estos accidentes sean solo un recuerdo y no pasen a mayores, ya que sostienen el vidrio para que los fragmentos no caigan sobre personas o mascotas causando accidentes realmente graves.

INSTELL CASTRO S.A.S. Distribuidor y aplicador, garantiza la película de seguridad antiesquirlas 8 micras al 50 % sobre vidrios en las siguientes condiciones:

1. Durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de instalación en interior y 1 año al exterior aplicado contra desprendimiento y decoloración del material.
2. Esta garantía no excederá en ningún caso del material aplicado.
3. Será a cargo del distribuidor Aplicador, el costo de la mano de obra de la aplicación del producto.
4. Será nula esta garantía si el producto ha sido sometido a abuso o manipulación incorrectos.
5. Esta garantía no cubre la rotura del cristal, **INSTELL CASTRO** no garantiza los cristales contra las roturas después de aplicado el producto

Instrucciones para el cuidado posterior de películas de Seguridad

Para mantener la apariencia de la película siga los siguientes pasos.

1. Espere 7 días después de la instalación para lavar los vidrios.

2. Utilice únicamente microfibras para la limpieza de la película.

3. NO use limpiadores abrasivos ni ningún tipo de jabón o limpiavidrios para limpiar los vidrios por el lado en que está instalada la película.

4. En caso de ser necesario el único jabón que puede usarse es Shampoo Johnson`s, debido a que los otros jabones y limpiadores del mercado pueden dañar la película.

5. La parte exterior del vidrio puede limpiarse de forma regular y pueden utilizarse los productos de limpieza que se prefieran.

6. Evite manipular las esquinas o bordes de la película para evitar desprendimientos.

7. El tiempo de secado de la película de seguridad es de 90 días, algunas imperfecciones (acumulaciones de agua y tonos blancos en la película) serán visibles en los primeros días de instalación, tienden a desaparecer en este tiempo de secado.

INSTELL CASTRO S.A.S.

MK-SAFE 8 CH 50%

Scratch Resistant

Structure/ Thickness of film	2ply/8mill
Total Solar Energy Control	18%
Visible Light Transmitance	49.8%
Total Solar Energy Transmitance	66%
Total Solar Transmitance	64.1%
Total Solar Reflactance	7.2%
Total Solar Absorbance	26.5%
UV Control	99%
Scratch Resistance	YES
Break Resistance	800 libras/pie
Impact Resistance	280 libras/pie
Elongation Capacity	90%

Important: All tested materials were applied on a ¼" clear glass surface in accordance with industry standard tests. The intended purpouse of the data provided is for caomparison purposes only.