FROSTED

ESPECIFICACIONES

Serie ETCH

Item	Unidad	Valor	Método de Prueba
☒ **.Dimensiones y Tolerancias**			
1. Espesor	mm	0.270±0.020	JIS Z 0237
2. Diámetro Interior de Rollos	mm	75	
3. Peso Básico	g/m^2	250±20	
☒ **. Composición:**			
1. Face Film		Soft PVC	
Espesor	mm	0.100±0.010	JIS Z 0237
2.Pegamento Transparente		Acrílico	
Espesor	mm	0.030±0.005	JIS Z 0237
3. Liner		100gsm-1PE	
Espesor	mm	0.140±0.010	JIS Z 0237
☒ **. Propiedades Físicas y Químicas**			
1. Adhesión (Ball Tack)	No.	5 ~ 10	JIS Z 0237
2. 180° Adhesión al Despegue	g/25mm-20min	800	JIS Z 0237
	g/25mm-24hr	1200	JIS Z 0237
3. 90° Fuerza de Liberación	g/50mm	40±20	JIS Z 0237
4. Retención	mm	0.3	JIS Z 0237
5. Resistencia a la Tracción	g/10mm	1500	JIS Z 0237
6. Elongación	%	150	JIS Z 0237
7. Encogimiento	% (80 x48hrs)	0.5	
8. Opacidad			
9. Lustroso	Grado /60° Angulo	10±5	ISO 2813
10. Resistencia al Calor		80	
11. Resistencia al Frío		-30	
12. Condiciones de Almacenamiento	& Humedad Relativa	5~40 & 35~75%	
13. Validez de Almacenamiento	Año	1	
14. Durabilidad	Año	interior	

Estándar

JIS Z 0237 Los métodos de prueba de sensible a la impresion de vinilo de corte

ISO 2813 Pinturas y barnices - Determinación del brillo especular de películas de pintura, metálica a 20 °, 60 ° y 85 °

ISO 4892-3 Plásticos: Métodos de exposición a fuentes de luz de laboratorio - Parte 3: Las lámparas fluorescentes UV (Método C)

Retención 25mm * 25mm * 1 kg * 24 Horas * 23 (Distancia de Desplazamiento)