CERTIFICADO NÚMERO	AGC-2023-295
INFORME(S) DE LABORATORIO(S)	Informe de resultados Laboratorios M&G N° 24-6729

DOCUMENTOS NORMATIVO: FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ELEMENTO: TELAS UNIFORME N°2 BOMBEROS

TELA COLOR BLANCO PARA CAMISA

REQUISITOS	**RESULTADOS OBTENIDOS**	
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO	**CONCEPTO**
	AGC 7620	
La tela de poliéster-algodón es mezcla intima, debe cumplir con lo establecido en la tabla 1 ó 2 según sea la elección.	Ver resultados a continuación	CUMPLE
Camisa de color blanco	El color de la camisa es blanco	CUMPLE

Tabla N° 2 Requisitos de la tela para la camisa

REQUISITOS	**RESULTADOS OBTENIDOS**	
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO	**CONCEPTO**
	AGC 7620	
Composición Algodón: 45 % a 55 % Poliéster: El restante	46,87 53,13	CUMPLE

Tabla 1 Tela Falda- Tela chaco Tela pantalón y Tela presilla

REQUISITOS	RESULTADOS OBTENIDOS ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO AGC 7619	CONCEPTO
Composición: Lana: Mínimo 43% Poliéster: El resto %	46,12 53,88	CUMPLE
Peso: Mínimo 220 g/m2	249	CUMPLE
Resistencia a la tensión (N) Urdimbre mínimo 510 N Trama mínimo 510 N	845,83 683,72	CUMPLE
Resistencia al desgarre (N) (método elmendorf) Urdimbre Mínimo 36 N Trama Mínimo 36 N	86,94 85,20	CUMPLE

Tabla 1 Coordenadas CIEL*a*b*

Color	Coordenadas CIEL*a*b*			RESULTADOS OBTENIDOS ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO 7506			CONCEPTO
	L*	a*	b*	L*	a*	b*	
Azul Oscuro	17,0	0,5	-4,5	17,59	0,84	-5,14	CUMPLE
	ΔEcmc ≤ 1,0			0,92			

Elaborado por: DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ	**Fecha de aprobación**
Cargo: DIRECTOR TECNICO	2024-08-23
Firma:	