Comergraf
NIT. 79. 263. 481 - 5

Comercializadora de artes gráficas

HOJA DE INFORMACION TECNICA

LINEA POLIAMIDA

Comergraf, como empresa comercializadora de tintas flexográficas, transcribe información técnica básica suministrada por el proveedor de dichas mercancías.

DESCRIPCION Y USOS DEL PRODUCTO

Las tintas de la LINEA POLIAMIDA están elaborada a base de solventes y resinas poliamídicas modificadas.
Poseen excelente brillo y buena resistencia al agua-hielo y a la refrigeración.
Muestran una excelente adherencia a sustratos de papel, polietileno y polipropileno tratados a niveles de 38-40 dinas/cm, así como también a foil primado. Su aplicación se realiza por prensa Flexográficas a una viscosidad de 25"-30" en copa ZAHN # 2 a 25 ºC.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TINTAS DE LA LINEA POLIAMIDA	
Apariencia	: Liquido viscoso
Olor	: Característico a solventes
Brillo	: Excelente
Porcentaje de cargas	: 0
Resistencia a la grasa	: No apta
Laminación	: No apta
Resistencia a la luz	: Según CI

ESPECIFICACIONES

• Resistencia al roce	: 40 ciclos mínimo (4 libras)
• Sólidos	: 40% ± 10
• Viscosidad de envase	: 40" ± 10" Copa Zahn # 2, a 25 °C.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Las TINTAS DE LA LINEA POLIAMIDA, tienen un tiempo de vida útil de 12 meses, en su envase original, cerrado, bajo techo y en lugar fresco y seco. Temperaturas de almacenamiento mayores a 35 ºC, afectan las condiciones físicas del producto y disminuyen su tiempo de vida útil. Los recipientes deben permanecer cerrados para minimizar la formación de película. Después de un almacenamiento prolongado se recomienda agitar la tinta antes de su uso. Manipúlese en ambientes bien ventilados, lejos de fuentes de calor, llama o chispa.
PRODUCTO INFLAMABLE.

PRESENTACION

El producto es entregado en cuñetes plásticos Por
17 kilogramos netos, para los colores.
Por 20 kilogramos netos, para blancos.

A solicitud del cliente, previo estudio y aprobación, se entregará este producto en otras presentaciones.