



HOJA DE INFORMACION TECNICA

MASILLA HIPERCANCHAS

FICHA TECNICA MASILLA HIPERCANCHAS PINTURAS SAN PEDRO

NOMBRE: MASILLA HIPERCANCHAS SAN PEDRO

DESCRIPCION

Masilla hipercanchas

CARACTERISTICAS

Las masillas hipercanchas Pinturas San Pedro son fabricados con las más altas calidades de adherencia pulido y llenado brindándole el consumidor un excelente producto de fácil aplicación y excelentes acabados.

USOS

La masilla hipercanchas san pedro es un producto con acabado liso especial para canchas deportivas.

Revuelva bien antes de usar

- ✓ Verifique que la superficie este limpia de polvo y/o grasa.
- ✓ Aplique el estuco con espátula o llana rellenando bien la superficie.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Listo para usar, de fácil aplicación y lijado.
- Alta resistencia al agua y a la intemperie. Resiste condiciones climáticas tropicales adversas (humedad, altas temperaturas, brisa marina, salitre, precipitaciones frecuentes, etc.)
- Excelente base para pinturas epóxicas y poliuretanos.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de sustratos de construcción.
- Alta blancura que facilita el acabado y mejora el rendimiento y cubrimiento de las pinturas decorativas.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre grasa y pintura deteriorada.
- Las superficies a pintar deben estar libres de pinturas en mal estado.
- Las superficies deterioradas se deben eliminar completamente.
- Resane huecos y grietas.
- Arreglar descaramiento de pintura.

APLICACIÓN

La masilla hipercanchas San Pedro se aplica en delgadas capas cruzadas, Dependiendo del acabado que deseen se aplican de 2 a 4 manos, lijando suavemente para eliminar las imperfecciones dejadas por la llana y dar un acabado más terso.

Lavar la herramienta utilizada y equipos de aplicación antes de que el producto endurezca.

Para evitar la aparición de grietas, fisuras o ampollamientos se debe dar un tiempo de curado a los revoques o pañetes de mínimo 8 a 10 días antes de masillar.

Los equipos de aplicación se deben lavar con agua.

RENDIMIENTO

- De 5 a 6m/gln aprox. Sobre pañete liso.
- De 3 a 4 m/gln aprox. Sobre revoque poroso.

ESPECIFICACIONES

- ✓ PH 8.0-9.0
- ✓ Secado entre manos 1 a 2 horas
- ✓ Secado acabado 2 a 3 horas
- ✓ Estabilidad bajo techo (25°C) 6 meses
- ✓ Sistema de aplicación llana metálica, espátula plástica o metálica.
- ✓ Disolvente recomendado agua

SEGURIDAD

- Para el uso de la masilla hipercanchas San pedro, utilice los equipos de seguridad apropiados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua.
- Aplicarlo en un lugar con abundante ventilación y alejado de fuentes de calor.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador.