Pintura Tráfico Pesado Enar

Descripción

Recubrimiento acrílico base solvente de acabado satinado. Indicado para diversos tipos superficies, excelente rendimiento, alta resistencia y durabilidad. Ideal en la demarcación áreas de circulación peatonal o vehicular tales como: cebras, resaltos o baches, andenes, muros, columnas, postes de iluminación, barreras de protección, parqueaderos de edificios y conjuntos cerrados, canchas deportivas, fábricas o bodegas.

Ventajas

- Excelente adherencia en diferentes tipos de superficies.
- Pintura de fácil mantenimiento.
- Secado rápido.
- Alto desempeño en la durabilidad de la señal.

Modo de empleo

Preparación de la superficie

- Repare la superficie eliminando grietas, desniveles, imperfecciones y deje secar por 48 horas mínimo antes de la aplicación.
- Elimine impurezas o suciedad de la superficie.
- Es de vital importancia que la superficie se encuentre los más seca posible en el momento de la aplicación, por lo que no se recomienda el uso de agua o productos líquidos de baja volatilidad para realizar la limpieza de la superficie.
- Es importante tener en cuenta que el producto no se debe aplicar sobre pinturas viejas o deterioradas, es necesario en la medida de lo posible retirar pinturas viejas o alguna impureza que interfiera en el contacto directo del producto con la superficie.

Aplicación

- Es de vital importancia que utilice todos los elementos de seguridad personal que eviten el contacto directo del producto con su cuerpo. (gafas de seguridad, cofia o gorra, guantes y tapa bocas)
- Homogenizar el contenido del envase, utilizando una espátula limpia.
- Aplique con brocha, rodillo o pistola dependiendo la superficie a pintar.
- Diluya con disolvente Trafico Enar según sea su necesidad o método de aplicación. (solo diluya la cantidad de material que va a utilizar)
- Es recomendable una vez comience la aplicación realizar movimientos unidireccionales, con el fin tener un acabado nivelado y homogéneo.

- Deje secar por lo menos durante 12 horas entre cada aplicación.
- Respetar los tiempos de secado entre cada capa de aplicación y proteger la superficie pintada mientras está fresca de polvo o suciedad ya que esto pueda generar pérdidas de brillo y una mala presentación en el acabado final.
- Se recomienda usar tres manos para garantizar la correcta adherencia del producto. (Los tiempos de secado son aproximados, ya que se pueden presentar variaciones dependiendo de la temperatura y humedad de la zona donde se realice la aplicación).

Datos técnicos

Parámetro	Valor	Unidad
Acabado	Satinado	-
Contenido de sólidos	45-50	%
Densidad (Según color)	4.5 - 5	Kg/gal
Tiempo de secado al tacto	50-60	min
Tiempo de secado entre aplicaciones	8-12	Horas
Tiempo de secado total	24	Horas
Rendimiento Teórico (3 mils de espesor de película seca)	15 - 20	m^2/ gal

Nota: El rendimiento del producto puede variar dependiendo el estado de la superficie, método de aplicación (brocha, rodillo o pistola) o la experiencia del aplicador entre otros. El producto debe ser aplicado en superficies debidamente tratadas.

Dilución

Método de Aplicación	Cantidad Producto	Cantidad Disolvente Enar
Brocha o Rodillo	1 Galón	1 Botella (750 ml)
Pistola	1 Galón	1,5 Botellas (1075 ml)

Nota: La dilución de la pintura trafico Enar está sujeta a su método de aplicación (brocha, rodillo o pistola). Es importante recordar que cada aplicador tiene un estándar de viscosidad por lo tanto se recomienda agregar gradualmente hasta encontrar la viscosidad deseada por el aplicador

Presentación

Galón

Almacenamiento

Seis (6) meses en sitio fresco y bajo techo, en empaque original y bien sellado. No se recomienda almacenar en torres de más 6 termos de galón.