PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

AUTOCLAVE - TUTTNAUER 999194684 / 01610406 / 3678 (Core 13mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PRESENTACION: **ROLLO**

MEDIDAS: **57 mm X 25 mts**

COLOR: **BLANCO**

TIPO DE SENSOR: MAGNÉTICO (Marca Negra) ☐

ÓPTICO (Perforación) ☐

NO UTILIZA ■

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
✓ Sensibilidad: Super Alta. ✓ Capa de protección: Sin topcoat - (No protegido / Sin Recubrimiento) . ✓ Duración / Durabilidad De Imagen: 7 años *.		✓ Velocidad impresión: Max. 12 inch / 300 mm por segundo. ✓ Estabilidad: Resistencia normal a influencias ambientales.	
CARACTERÍSTICAS FISICAS	**VALOR**	**UNIDAD**	**MÉTODO**
Gramaje	55 ± 4	g/m²	ISO536
Calibre	55 ± 5	micrón	ISO534
Lisura (Becq.)	> 350	sec	ISO5627
Blancura (R 457)	> 87	%	ISO2469
Carga de rotura longitudinal (md)	> 47	N/15mm	ISO1924/1
Carga de rotura transversal (cd)	> 11	N/15mm	ISO1924/1
Opacidad	> 86	%	ISO2471
RESISTENCIA A INFLUENCIAS AMBIENTALES		**ESTABILIDAD**	
CLASE DE RESISTENCIA	**CONDICIONES**	**IMAGEN**	**CONTRASTE**
Calor	60°C/24h.	> 80%	> 75%
Humedad	40°C/90% r.h. /24h.	> 85%	> 85%
Luz incl. UV	10.000 kJ/m²	> 90%	> 85%
COMPOSICIÓN DEL PAPEL Y CAPA TÉRMICA		**PORCENTAJE %**	
FORMADOR DE COLOR		0.5	
DESAROLLADOR		1.5	
SENSIBILIZADOR / CERAS		2	
PIGMENTOS INORGANICOS		15	
PIGMENTOS ORGÁNICOS		5	
PULPA		75	
FECULA		1	
PULPA / CELUSOSA		70% FIBRAS CORTAS 30% FIBRAS LARGAS	


TAPPI T 413Ash in Wood, Pulp, PAPER and paperboard: Combustion at 900 °C, / - ISO 2144 Paper, board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 900°C, / ISO 1762 Paper, Board and Pulps. Determination of Residue (ASH) on Ignition at 525 °C, / ASTM 1102 Standard Test Method for Ash in Wood.


VEYALTHGROUP S.A.S.

Fijo
+57(1) – 476 3777
Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466
Correo
painmedsas@gmail.com
Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.

PAPEL TÉRMICO ALTA SENSIBILIDAD PARA

AUTOCLAVE - TUTTNAUER 999194684 / 01610406 / 3678 (Core 13mm)





Rev: 5SA (Se reservan modificaciones)

Fecha: 14/ abril/ 2003 ref: DF

- Tiempos de entrega: Entre 1 ó 5 días hábiles.
- Cantidades mínimas por referencia.
- Envíos a todo Sur América y América Central.
- Pedidos con su marca personalizada.

PAPEL MÉDICO DE CALIDAD

+ 18 años de EXPERIENCIA

MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED

Fijo
+57(1) – 476 3777
Móvil
(+57) 321 3715940 / (+57) 312 5724466
Correo
painmedsas@gmail.com
Dirección
Carrera 58 Nro 5C-35, Bogotá, Colombia.