



FICHA TÉCNICA: GASA TEJIDA



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIONES COMERCIALES

MARCA

FABRICANTE

REGISTRO SANITARIO

VIGENCIA REGISTRO SANITARIO

CLASIFICACIÓN RIESGO

TIPO DE GASA

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX5 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX3 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 10X10 SBX2 UNIDADES

Medical Supplies Corp. S.A.S

Kingstar Medical Xianning, CO. LTD. /Jiujiang Huada Medical Dressing CO. LTD.

INVIMA 2017DM-0000734 R1

30/03/2027

Ila

VII

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX5 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX3 UNIDADES

GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 SBX2 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO

COLOR

OLOR

Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.

Blanco

Inoloro

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO

COMPOSICIÓN

PODER ABSORBENTE (SEG.)

RESIDUO DE IGNICIÓN (%)

MATERIA GRASA (%)

PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA

ACIDEZ

ALCALINIDAD

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA

Hilaza de algodón

Máximo 30

Máximo 0,825

Máximo 0,7

Negativo

Negativo

Negativo

18 a 22

10 a 14

PRUEBA DE ESTERILIDAD

CALDO TIOGLICOLATO (32,5+ /- 2,5 °C)

CALDO CASOY (22,5 +/-2,5 °C)

Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.

Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación.

LEGISLACIÓN APLICABLE

NTC 2140 y USP Vigente

EMPAQUE PRIMARIO

Papel Grado Médico

USOS

Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco.

DISPOSICIÓN FINAL

No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

DIONY ANDREA GALLEGU SIERRA

CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA

JULIANA ARANGO PONCE



GASA NO TEJIDA 7.5x7.5 4 PLIEGUES SBX 5 UNIDADES ESTÉRIL

30g/m²

ESTERILIZADO POR RAYOS GAMMA

20 SOBRES

LOTE: HD202303

FECHA DE FABRICACIÓN: 20230310

VENCE: 20280310