Assut sutures
of Switzerland

FICHA GENERAL



AssuCryl® MonoRapid, monofilamento, violeta o incoloro, sintético absorbible

Monofilamento sintético absorbible PGCL (Polyglycolide-poly(e-caprolactone), violeta o incoloro (Blanco). Excelente manejo, paso suave a través de los tejidos. Resistencia de la fuerza tensil: 50% después de la 1ra semana y 0% después de la 3ra semana.

Nombre Genérico	Polyglycolide-poly(e-caprolactone)
Nombre Comercial	AssuCryl® MonoRapid
Fabricante	Assut Medical Ltda.
Ubicación del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 – 99 Cajicá, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Sintético absorbible Monofilamento PGCL, violeta o incoloro (Blanco)
Color	Teñido violeta con aditivos de colores aprobados por la FDA D+C violeta # 2 (color index 60725) o incoloro (Blanco)
Composición	Polygylcolide-poly(e-caprolactone) (PGCL)
Recubrimiento	ninguno
Presentaciones	Suturas con aguja o sin aguja
Listado de productos / referencias	Diámetros hilo: desde USP 6-0 hasta -2- / E.P. 0.7 a 5 Longitud del hilo: desde 45cm hasta 90cm Agujas: con diferentes formas y tamaños de acero inoxidable
Características Generales	Monofilamento sintético absorbible, violeta o incoloro (Blanco) con alta fuerza tensil inicial, fácil manejo, y paso suave a través de los tejidos. Retención de la fuerza tensil: 50% después de la 1ra semana y 0% después de la 3ra semana.
Aplicación	AssuCryl® MonoRapid sintético absorbible estéril están indicadas en el cierre de tejidos blandos y/o ligadura, indicada cuando se requiere un soporte de la herida por corto tiempo y una rápida absorción. También es ideal para suturar la epidermis, cirugía plástica, episiotomía, sutura de las mucosas y cirugía conjuntival ocular.
Absorción	La absorción se completa después de cerca de 90-120 días luego de la implantación.
Reacción en Piel / tejido	Moderada
Esterilización	Gas Oxido de Etileno (EO)
Empaque	Empaque Primario: PET/PE Tyvek Empaque Secundario: Sobre de Aluminio
Vida Útil	3 años
Almacenamiento	Mantenga en un lugar seco y lejos de cualquier fuente de calor, preferiblemente por debajo de 25 ° C.

Otros	Assut AssuCryl Monorapid está disponible en diferentes grosores y longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tipos y tamaños Vea el Catálogo General "Assut sutures". **RELACIÓN DE REFERENCIAS:** REF. MR4347N ASSUCRYL MONORAPID 1 HRG-38 90CMS; REF. MR4346N ASSUCRYL MONORAPID 0 HRG-38 90CMS; REF.MR4345N ASSUCRYL MONORAPID 2/0 HRG-38 90CMS; REF. MR4565 ASSUCRYL MONORAPID 2/0 TS-24 75CMS; REF. MR4255W ASSUCRYL MONORAPID 2/0 HR-27 75CMS; REF. MR4554WF ASSUCRYL MONORAPID 3/0 TS-19 45CMS; REF. MR4554W ASSUCRYL MONORAPID 3/0 TS-19 75CMS; REF. MR4564WF ASSUCRYL MONORAPID 3/0 TS-24 45CMS; REF. MR4564 ASSUCRYL MONORAPID 3/0 TS-24 75CMS; REF. MR4254W ASSUCRYL MONORAPID 3/0 HR-27 75CMS; REF. MR4523WF ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-12 45CMS; REF. MR4533W ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-15 75CMS; REF. MR4533WF ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-15 45CMS; REF. MR4543W ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-17 75CMS; REF. MR4543WF ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-17 45CMS; REF. MR4553W ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-19 75CMS; REF. MR4553WF ASSUCRYL MONORAPID 4/0 TS-19 45CMS; REF. MR4233W ASSUCRYL MONORAPID 4/0 HR-17 75CMS; REF. MR4243W ASSUCRYL MONORAPID 4/0 HR-22 75CMS; REF. MR4522W ASSUCRYL MONORAPID 5/0 TS12 75CMS; REF.MR4532WF ASSUCRYL MONORAPID 5/0 TS15 45CMS; REF.MR4532W ASSUCRYL MONORAPID 5/0 TS15 75CMS; REF. MR 4232 ASSUCRYL MONORAPID 5/0 HR-17 75CMS; REF.MR4521W ASSUCRYL MONORAPID 6/0 TS12 75CMS; REF. MR4521WF ASSUCRYL MONORAPID 6/0 TS12 45CMS;