	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-001
		Versión: 02
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 1

Informe No: **6496** **Fecha de informe:** **4/09/2024** **Código cliente:** **39**

Relación de la Muestra

Empresa:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	Muestra No:	5147
Localización:	EJE C-D/3-4, EJE C-D/1-2, EJE B-C/1-2,EJE B-C/3-4, EJE A-B/3-4 EJE B-C/2-3	Fecha de Toma:	2024-09-04
Fuente:	CACHIBI	Fecha de Recibo:	2024-09-04
Descripción:	SUB BASE GRANULAR	Fecha de Ensayo:	2024-09-04

Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.

Datos del Ensayo

Den. Máxima g/cm3: 2,390 % Humedad Optima: 7,9

Análisis de la Muestra

PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	EJE C-D/3-4	EJE C-D/1-2	EJE B-C/1-2	EJE B-C/3-4	EJE A-B/3-4	EJE B-C/2-3				
Margen	VER ESQUEMA									
Capa	SEGUNDA			PRIMERA	SEGUNDA					
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	**2,398**	**2,350**	**2,351**	**2,483**	**2,433**	**2,468**				
%Humedad	4,1	3,4	2,7	8,0	4,5	5,9				
Densidad seca	**2,304**	**2,273**	**2,290**	**2,299**	**2,328**	**2,330**				
Especificación	95									
%Compactación	**96,4**	**95,1**	**95,8**	**96,2**	**97,4**	**97,5**				

Datos del Equipo

Marca de equipo: TROXLER Modelo: 3430

OBSERVACIONES:

LABCON S.A.S.
CL 26A # 27-26
Celular: 3216133030

Laboratorio	**Recibido**
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.