
Traje de Protección HY9776



Traje de categoría III tipo 5 y 6 de acuerdo a la norma ISO 13688:2013, fabricado en tela no tejida de polipropileno (PP) recubierta con una película de polietileno (PE), la tela tiene características muy suaves, muy flexibles y tiene muy buena resistencia al desgarro. La tela tiene un fuerte rendimiento impermeable y se usa ampliamente para proteger contra peligros líquidos y químicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Materia prima: 48% PP + 48% PE + 4% pegamento.
- Peso: 63 gr.
- Color: Blanco.
- Tallas: M,L,XL, XXL
- Dispone de capucha, cremallera con solapa, elásticos en puños, tobillos y cintura trasera.
- Impermeable.
- Respirable.
- Antiestático.
- Vida útil: 3 años a partir de su fabricación.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Protección contra partículas solidas suspendidas en el aire.



EN1149-5:2018 Propiedades electrostáticas.



EN 13034:2005+A1:2009 Protección contra salpicaduras de productos químicos líquidos suaves.

TALLA (CM)	M	L	XL	XXL
Altura	170-176	176-182	182-188	188-194
Pecho	94-100	100-106	106-112	112-118
Cintura	120-126	126-132	132-138	138-142

USOS Y APLICACIONES

El traje de Protección está diseñado para aquellas situaciones en las que el usuario pueda entrar en contacto con polvo o salpicaduras de productos químicos. Algunos usos son:

- Farmacéutico
- Agricultura
- Construcción
- Electrónica
- Mantenimiento y limpieza general
- Impresión
- Fabricación de productos plásticos
- Industria aeroespacial
- Alimentos
- Procesos de lijado y pulido
- Trabajo con aceites y grasas
- Manufactura en general
- Pintura

ADVERTENCIAS

Asegúrese que la talla corresponde con la del usuario. No efectúe ninguna modificación en el producto. Compruebe que el producto no tenga ningún defecto y que esté en perfectas condiciones (sin agujeros, partes sin coser, etc.). Abra la cremallera, vístase teniendo cuidado de no romper el material. Cierre la cremallera y selle la solapa. Las características de protección sólo son válidas si se viste y cierra correctamente el artículo. Proteger las partes del cuerpo que no estén cubiertas (manos, zonas respiratorias, pies) con guantes, botas, posibles mascarillas, etc., que se fijarán al overol (si es necesario, añadiendo una cinta adhesiva) y que ofrezcan el mismo nivel de protección a fin de proporcionar una protección total del cuerpo. Estas prendas son inflamables- Manténgase alejado del fuego. Se debe transportar y conservar el artículo en un lugar seco y lejos de fuentes de luz y calor. Si no está contaminado, el producto puede ser tratado como un desecho textil común. Si está contaminado, debe ser tratado como un residuo peligroso y desechado conforme a las normas vigentes del país.

Es responsabilidad del usuario identificar y elegir el traje idóneo para el entorno de trabajo que vaya a efectuar. No reutilizar este producto.

PROPIEDADES FISICAS	METODO DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	CLASE EN
Resistencia a la abrasión	EN 530 (método 2)	> 10 ciclos	1 de 6
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854/B	> 15000 ciclos	4 de 6
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	> 20N	2 de 6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 30N	1 de 6
Resistencia a la perforación	EN 863 - EN 13034	> 5N	1 de 6
Resistencia de superficie eléctrica/caída de carga	EN 1149-1/EN 1149-3	≤ 2,5x10	Pasa
Valor pH	EN ISO 13688 - ISO 3071	3,5 > pH > 9	Pasa
Colorantes azoicos	EN ISO 13688 - ISO 3071	< 30mg/kg	Pasa
Resistencia a la penetración de productos químicos, EN ISO 6530 y EN 13034			
Químico	**Repelencia**	**Clase EN**	**Penetración**
Ácido sulfúrico (30%)	> 90%	2	<1%
Hidróxido de sodio (10%)	> 95%	3	<1%
o-xileno	> 90%	3	<1%
Butano-1-ol	> 95%	3	<1%
Rendimiento de prueba de traje completo			
Tipo 5: Prueba de aerosol de partículas	EN ISO 13982-2		Pasa
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010		IL 82/90 ≤ 30%
Tipo 6: prueba de pulverización líquida reducida	EN ISO 17491-4 método A		TILS 8/10 ≤15%
	EN 13034:2005+A1:2009		Pasa
Fuerza de la costura	Norma EN ISO 13935-2:2015		> 50N


No lavar


No limpiar


No planchar


No lavar en seco


No secar en máquina


Inflamable