FICHA TECNICA

FABRICA DE PINTURAS PINTASMAS

PRODUCTO:
VINILOS TIPO EXTRA ACRILICO

PRESENTACIÓN:
Cuñete (5 Galones), Galón.

DESCRIPCION:
Pintura Acrílica 100% a base de Agua, de acabado mate, de alta resistencia y lavabilidad por ser fabricadas con resinas acrílicas – estirenadas. Alto cubrimiento, fácil aplicación, rápido secamiento y con una amplia gama de colores. Excelente cubrimiento y óptima adherencia.

ESPECIFICACIONES:
- Acabado: Mate
- Peso neto por galón: 4,95 ± 0,5
- Método de Aplicación: Brocha, Rodillo ó pistola.
- Tiempo de Secamiento: A 25ºC y humedad relativa del 60 al 65% requiere dos horas para segundas manos.
- Limpieza: Con Agua y jabón de Tocador de 30 a 40 días dependiendo de la temperatura y la humedad.

USOS:
Decora y protege ambientes exteriores de fachadas, ladrillo vitrificado, tejas láminas de asbesto y cemento, superficies con estuco, frisos etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
- La superficie debe estar seca y libre de polvo, cales, carburos y pinturas deterioradas.
- Eliminar completamente las humedades, ya que la pintura pierde su poder de adherencia.
- Limpiar las cales y carburos, ya que estos son productos muy alcalinos (pH mayor de 10) que blanquean la pintura aplicada, por esto es recomendable que a estas superficies se les aplique una mano de Acronal o Sellador Alcalino.
- En superficies lisas y brillantes, se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.

DILUCION:
- Revuelva muy bien el VINILO TIPO EXTRA PINTASMAS, con espátula.
- Se aplica diluyendo con Agua (máximo cuatro partes de VINILOS TIPO EXTRA PINTASMAS con una parte de agua, hasta buscar la viscosidad apropiada a gusto del pintor)

FICHA TECNICA

FABRICA DE PINTURAS PINTASMAS

PRODUCTO:
VINILOS TIPO EXTRA ACRILICO

RENDIMIENTO:
- En superficies nuevas con estuco de 10 a 20 metros cuadrados de 2 a 3 manos por galón.
- En superficies de repinte de 20 a 30 metros cuadrados de 2 a 3 manos por galón.

SEGURIDAD:
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- Evitar el contacto prolongado con la piel o los ojos, en situación de contacto lavar con abundante agua y jabón de tocador, si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Evitar la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco.
- El envase debe ser reciclado.
- En caso de escape ó derrame recoger el material en recipientes, para evitar la contaminación de las fuentes de agua y alcantarillado.

PARAMETROS TECNICOS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:
Método Preflex S.A. Teléfono: (975) 7803188 (Bogota)
- Vinilo con buena fluidez y buena apariencia.
- Viscosidad = 100 KU
- pH = 8.2
- % De Sólidos = 52.5%
- Resistencia a la abrasión = 800 ciclos de abrasión.
- Resistencia al álcalis = Buena.
- Resistencia al Agua = Buena.
- Estabilidad en 72 horas = Ok no se gela.

INFORMACION Y ASESORIA:
Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Teleinformación.

GARANTIA:
Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Agosto 2008, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.