CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: TPD INGENIERIA SAS
NIT : 830034108
LUGAR Y FECHA: 20/11/2023
FACTURA Y/O PEDIDO: 68115

METODOLOGIA: De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1283 Esmaltes sinteticos de secamiento al aire e instructivos internos.

PRODUCTO: ESMALTE AMARILLO CROMO MEDIO RAPIDO SECADO

LOTE PRODUCTO	**P-0006452**
FECHA DE FABRICACION: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	

FECHA EMISION DEL CERTIFICADO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC /INSTRUCTIVO INTERNO
FINURA DE DISPERSION (UH)	7 - 8	7	NTC 1283 NUMERAL 7.3 NTC 557
VISCOSIDAD (KU a 25°C)	95 - 100	100	NTC 1283 NUMERAL 7.2 NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC)	3,70-4,00	3,91	IG-LAB-08
COLOR	ΔE = 0.50 máx	0,21	IG-LAB-08
BRILLO 20°	70 - 100	70	NTC 1283 NUMERAL 7.6 NTC 592
OPACIDAD/CUBRIMIENTO (%)	73-75	73,21	NTC 1283 NUMERAL 7.9 NTC 4974
TIEMPO DE SECADO EN MINUTOS	20 - 30	28	NTC 1283 NUMERAL 7.5 NTC 598
SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10 : Suspencion perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar	10	NTC 845
ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% VARSOL)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE	IG-LAB-08
ADHESION	0B -5B	5B (0%)	NTC 1283 NUMERAL 7.7 NTC 811

***ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE**

PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

Aprobado por:
ING. ANDREA ACEVEDO
JEFE DE LABORATORIO

Elaborado por:
PAOLA TORRES
Asistente de Laboratorio