1. NOMBRE

PRODUCTO TERMINADO WASH PRIMER SAPOLIN.

2. DESCRIPCIÓN

El WASH PRIMER SAPOLIN es un producto de dos componentes, en envases separados que al ser mezclado y aplicado sobre superficies lisas y de difícil anclaje, forma una capa que promueve la adherencia de las bases anticorrosivas.

3. CARACTERÍSTICAS

Por su composición, el WASH PRIMER SAPOLIN después de ser catalizado, posee una acción adherente sobre superficies y de difícil adherencia como el aluminio, zinc, antimonio, estaño, galvanizado, y metales ferrosos muy pulidos. El WASH PRIMER SAPOLIN fundamentalmente actúa como una capa que genera una fuerte adherencia sobre las superficies metálicas, y tiene la facilidad de recibir posteriormente la aplicación de un anticorrosivo ó un esmalte como acabado, debido a la resistencia a los solventes y a los demás recubrimientos.

4. ESPECIFICACIONES

ASPECTO FÍSICO	Líquido espeso (pintura).	
Líquido transparente (catalizador).	I-CC-M-G-030	
COLOR	Verde Oliva.	I-CC-M-P-025
SECAMIENTO AL TACTO	10 - 15 Minutos	I-CC-M-P-026
SECAMIENTO PARA DAR ACABADO	1-2 Horas.	I-CC-M-P-026
Kg/Gal PINTURA COMPONENTE A	3.4 - 3.6	I-CC-M-P-009
Kg/Gal CATALIZADOR COMPONENTE B	3.0 - 3.1	I-CC-M-P-009
RELACIÓN DE MEZCLA (EN VOLUMEN)	1:1 Wash Primer/ Catalizador.	N/A
TIEMPO DE INDUCCIÓN (REPOSO)	15 minutos (entre la preparación de la mezcla y la aplicación).	N/A
TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	6-8 Horas aprox.*	N/A

5. APLICACIONES Y USOS

El WASH PRIMER SAPOLIN es un producto de dos componentes que se debe aplicar antes de la pintura de acabado para promover ó mejorar su adherencia. El WASH PRIMER SAPOLIN posee una acción anticorrosiva y puede ser aplicado como shop primer, pero en ningún caso reemplaza el anticorrosivo.

5.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia de grasa, polvo, barro, suciedades, óxidos y en general todo tipo de contaminación.

5.2 DILUCIÓN

Para este producto no se recomienda dilución.

5.3 APLICACIÓN

Agite por separado las dos partes A y B, hasta obtener un producto homogéneo. Se mezcla una parte en volumen del componente A con una parte del componente B. Mezcle bien hasta lograr una completa uniformidad. Luego de esto se debe dejar un tiempo de 15 a 20 minutos como tiempo de inducción para lograr un adecuado desempeño. Aplique sin dilución, a pistola o a brocha en una mano delgada uniforme que cubra toda la superficie metálica. Se debe evitar dar espesores altos, en espesores superiores a 12 micras la adherencia sobre algunos metales puede verse afectada. Posterior a la aplicación del WASH PRIMER SAPOLIN se debe dar el tiempo de secado de 1 a 2 horas para aplicar el anticorrosivo ó el esmalte como acabado. Se debe preparar únicamente la cantidad de mezcla que se va a utilizar.

5.4 RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Con un galón de WASH PRIMER SAPOLIN, se trata una superficie de 16 a 18 m2 aprox., a un espesor de 12 micras.

6. PRESENTACIÓN

EL WASH PRIMER SAPOLIN se ofrece al mercado en las presentaciones de ¼ de galón metálico la pintura y ¼ de galón en envases de polietileno de alta densidad.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es

obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

Evite todo contacto con la piel y ojos, se debe evitar la inhalación prolongada de los vapores de esta pintura, usar equipo de protección apropiado (guantes, gafas de seguridad); Garantizar una buena ventilación en el lugar de aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, se debe limpiar con estopa humedecida en agua. Si el contacto es con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica. En caso de ingestión beber abundante agua. Buscar atención médica inmediata. En caso de contacto del producto o del envase con fuentes de calor o expuesto al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco.

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: Colombia 018000 91 60 12 ó desde celular (031) 288 60 12, Venezuela 08001005012, Perú 080 050 847, Ecuador 1800 59 3005.

7.1 ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse bajo techo, en un rango de temperatura de 4-32 ºC, lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y en conservase en su envase original.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra, arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No incinerar envases sellados. No utilizar los envases desocupados para almacenar alimentos o agua de consumo.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. Ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia mas no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al Cliente), Visite nuestra página web: www.sapolin.com o escríbanos al correo: contactenos@invesa.com

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Industria	**Cargo:** Líder Tecnológico Industria	**Cargo:** Sistema De Gestión Integral
Fecha: 11/Ago/2017	**Fecha:** 15/Ago/2017	**Fecha:** 15/Ago/2017