INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01


VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTAD(INP-INF-022-0589
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-0586
FECHA INFORME MAYO 26 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
4	C TORNILLO	X		27-04-22	25-05-22	28	442,2	45073,45	30	15,2	181,5	248	3549	210	3000	**118,3**
5	AUTO COMPACT	X		27-04-22	25-05-22	28	439,6	44808,43	30	15,2	181,5	247	3528	210	3000	**117,6**
6	AUTO COMPACT	X		28-04-22	26-05-22	28	456,6	46541,24	30	15,2	181,5	256	3664	210	3000	**122,1**
16	zapata z1 eje d-5	X		10-05-22	24-05-22	14	484,5	49385,09	30	15,2	181,5	272	3888	280	4000	**97,2**
17	CICLOPEO Z4 EJE 8G	X		10-05-22	24-05-22	14	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	210	3000	**97,8**
18	CICLOPEO Z 6-5 ZAPATA	X		11-05-22	25-05-22	14	341,02	34760,17	30	15,2	181,5	192	2737	210	3000	**91,2**
19	ZAPATA Z16	X		19-05-22	26-05-22	7	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	**73,3**
20	ZAPATA EJE D-6 Z4	X		19-05-22	26-05-22	7	374,5	38172,79	30	15,2	181,5	210	3006	280	4000	**75,1**
21	VIGA CIMENTACION 109 D-E	X		19-05-22	26-05-22	7	351,55	35833,49	30	15,2	181,5	197	2821	280	4000	**70,5**
22	VIGA CIMENTACION 111 C-D	X		19-05-22	26-05-22	7	356,25	36312,56	30	15,2	181,5	200	2859	280	4000	**71,5**



*

OBSERVACIONES:

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada