INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01




VIGENCIA: 16-05-2023

VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1105
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1102
FECHA INFORME SEPTIEMBRE 27 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO		FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm^2)	RESISTENCIA Kg/cm^2	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm^2	PSI	% RESISTENCIA
		N	A													
71	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE 5-6 (G-H)	X		09-09-22	23-09-22	14	436,65	44507,73	30	15,2	181,5	245	3504	280	4000	**87,6**
72	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJE EG (4-5)	X		09-09-22	23-09-22	14	446,6	45521,94	30	15,2	181,5	251	3584	280	4000	**89,6**
73	PLACA ENTREPISO +4,20 BLOQUE 2 EJES B-D 6-7	X		15-09-22	22-09-22	7	352,8	35960,90	30	15,2	181,5	198	2831	280	4000	**70,8**
74	BLOQUE 2 PISO 2 PANTALLA EJE G-6	X		15-09-22	22-09-22	7	460,6	46948,96	30	15,2	181,5	259	3696	350	5000	**73,9**
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	21-09-22	2	491,5	50098,60	30	15,2	181,5	276	3944	280	4000	**98,6**
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	22-09-22	3	506,66	51643,85	30	15,2	181,5	285	4066	280	4000	**101,6**
75	VIGAS ENTRESPISO +4,15 VIGAS 215 EJE 12 D-E		X	19-09-22	26-09-22	7	532,2	54247,15	30	15,2	181,5	299	4271	280	4000	**106,8**
76	PÁNTALLA +4,15 BLOQUE 2 EJE F-G	X		19-09-22	26-09-22	7	430,32	43862,52	30	15,2	181,5	242	3453	350	5000	**69,1**

A  B  C  D  E  F 

*

OBSERVACIONES:



REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada