INPASUELC LTDA.
INGENIERIA PAVIMENTOS SUELOS CONCRETOS

COMPRESION PROBETA HORMIGON
I.N.V.E - 410 - 13

CODIGO: PEP -I29-F01
VIGENCIA: 16-05-2023
VERSION : 02

COMPAÑÍA Consorcio Andino
ATENCION Arq. Gina Castillo
ENSAYO PROBETAS DE HORMIGON
OBRA Construcción del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha (CIDE) Regional Cundinamarca
CONCRETO **RESISTENCIA ESPECIFICADA**

ENTREGA DE RESULTADO INP-INF-022-1236
ORDEN DE TRABAJO INP-OT/LAB-022-1233
FECHA INFORME NOVIEMBRE 5 DE 2022
CODIGO DE OBRA CO 0101

PROBETA N.	LOCALIZACION	TIPO DE CONCRETO N	TIPO DE CONCRETO A	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD DIAS	Kn	CARGA EN (Kg)	ALTURA (cm)	DIAMETRO (cm)	AREA (cm²)	RESISTENCIA Kg/cm²	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA ESPECIFICADA Kg/cm²	PSI	% RESISTENCIA
99	VIGAS +8,35 EJE D 8-11		X	25-10-22	27-10-22	2	365	37204,45	30	15,2	181,5	205	2929	280	4000	**73,2**
99	VIGAS +8,35 EJE D 8-11		X	25-10-22	28-10-22	3	432	44033,76	30	15,2	181,5	243	3467	280	4000	**86,7**
99	VIGAS +8,35 EJE D 8-11		X	25-10-22	01-11-22	7	505	51474,65	30	15,2	181,5	284	4053	280	4000	**101,3**
100	VIGAS +8,35 EJE 10 D-F		X	25-10-22	27-10-22	2	365,5	37255,42	30	15,2	181,5	205	2933	280	4000	**73,3**
100	VIGAS +8,35 EJE 10 D-F		X	25-10-22	28-10-22	3	465	47397,45	30	15,2	181,5	261	3732	280	4000	**93,3**
100	VIGAS +8,35 EJE 10 D-F		X	25-10-22	01-11-22	7	546,6	55714,94	30	15,2	181,5	307	4387	280	4000	**109,7**
101	COLUMNAS +8,35 EJES F-4 G-4 F-5	X		25-10-22	01-11-22	7	395	40262,35	30	15,2	181,5	222	3170	350	5000	**63,4**
1-2 GROUTING	EJE G 6-7	X		21-10-22	28-10-22	7	45,5	4637,82	15	7,5	44,2	105	1500	175	2500	**60,0**
1-2 GROUTING	EJE G 6-7	X		21-10-22	04-11-22	14	66,6	6788,54	15	7,5	44,2	154	2195	175	2500	**87,8**
1-2 PEGA	EJE G-H 4-5	X		21-10-22	28-10-22	7	51,2	5218,82	15	7,5	44,2	118	1688	175	2500	**67,5**



OBSERVACIONES: _____

REVISO	AUTORIZO
GERENTE TECNICO	JEFE LABORATORIO
ING. ARMANDO RUIZ	FABIO CRISTANCHO DIAZ

NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de INPASUELC LTDA . Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada