

FICHA TECNICA TRÁFICO			
06-FT-001	Versión: 2	Fecha: 03/02/24	

	Nombre Producto:	TRÁFICO	
	Línea:	INDUSTRIAL	
	Usos Principales:	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura para demarcación a base de resinas acrílicas y solvente. • Forma una película de alta resistencia para demarcar diferentes ambientes: estacionamientos, áreas de servicio, pasos peatonales, talleres, zonas de parqueo, demarcación vial, canchas deportivas, separadores, postes, y vías de alto tráfico vehicular. 	

CARACTERISTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de rápido secado, con excelente resistencia a la abrasión, al agua y aceites, diseñada especialmente para la intemperie, al tráfico peatonal y vehicular. • Presenta buena adherencia sobre asfalto y concreto. • Gran resistencia a la alcalinidad. • Rápido secado. • Colores: Amarillo Vivo, verde, Azul, Gris, Negro, Blanco, entre otros.
PREPARACION DE SUPERFICIES	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas, resane las grietas, y otros defectos que puedan afectar el acabado. • Sobre asfalto aplicar directamente PINTURA DE TRAFICO PINTUPABÓN, para mayor duración se recomienda aplicar primero un primer para tráfico. • Para aplicar en cemento/Hormigón Eliminar las eflorescencias y sales procedentes del fraguado mediante cepillado y aplicar directamente Pintura de Tráfico.
APLICACIÓN RECOMENDADA	<p>Para la aplicación con brocha, rodillo resistente a solventes, pistola, máquina pinta bandas, entre otros, se recomienda diluir el producto con xilol usando como máximo 1/8 de galón.</p> <p>Homogenizar perfectamente el producto antes de la aplicación.</p>

FICHA TECNICA TRÁFICO			
06-FT-001	Versión: 2	Fecha: 03/02/24	

CUBRIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Los valores dependen de la textura y absorción de la superficie.• Los tiempos de secamiento de la pintura para tráfico varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada.• A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa.• A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa. <p>Rendimientos prácticos aproximados:</p> <table><tr><th>Tipo de superficie</th><th>Rendimiento por galón</th></tr><tr><td>Obra nueva</td><td>10- 15 m²</td></tr><tr><td>Repinte sobre diferente color</td><td>15 -18 m²</td></tr></table>	Tipo de superficie	Rendimiento por galón	Obra nueva	10- 15 m²	Repinte sobre diferente color	15 -18 m²								
Tipo de superficie	Rendimiento por galón														
Obra nueva	10- 15 m²														
Repinte sobre diferente color	15 -18 m²														
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO.	<ul style="list-style-type: none">• Las pinturas base solvente son inflamables por lo que se deben mantener las condiciones de seguridad adecuadas evitando los riesgos de incendio y explosión. Los solventes utilizados en la elaboración de las pinturas pueden llegar a ser tóxicos por lo que se deben tomar las precauciones de protección personal, mantener el lugar de trabajo con buena ventilación. <p>Almacenamiento</p> <ul style="list-style-type: none">• Almacene siempre en sitios secos, frescos y muy bien ventilados• Mantenga los productos lejos de toda fuente de ignición.• Use sistemas de ventilación no generadores de chispas, equipo a prueba de explosión y sistemas eléctricamente seguros.• Nunca exponga estos productos a llamas directas.														
CARACTERISTICAS TECNICAS	<table><tr><td>Color</td><td>Según STD- Semibrillante</td></tr><tr><td>Viscosidad</td><td>100-115 KU</td></tr><tr><td>Dispersión Hegman</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Peso por galón</td><td>4,95 -5,5 Kg/gal</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Espesor seco recomendado: 100-250 micras de espesor película seca• Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y seco.• Número de capas recomendadas: 2- 3. (varía según color)• Tiempo de secado a 25 °C y HR 60% <table><tr><td>TACTO</td><td>DURO</td><td>ENTRE MANOS</td></tr><tr><td>15 min</td><td>60 min.</td><td>30 min– 60 min</td></tr></table>	Color	Según STD- Semibrillante	Viscosidad	100-115 KU	Dispersión Hegman	3-4	Peso por galón	4,95 -5,5 Kg/gal	TACTO	DURO	ENTRE MANOS	15 min	60 min.	30 min– 60 min
Color	Según STD- Semibrillante														
Viscosidad	100-115 KU														
Dispersión Hegman	3-4														
Peso por galón	4,95 -5,5 Kg/gal														
TACTO	DURO	ENTRE MANOS													
15 min	60 min.	30 min– 60 min													

FICHA TECNICA TRÁFICO			
06-FT-001	Versión: 2	Fecha: 03/02/24	
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD			
	<ul style="list-style-type: none">• Para quitar las manchas de pintura de la piel lavar con abundante agua fría y jabón la zona afectada.• No se debe utilizar solvente para lavar directamente las manos o la piel.• Si la piel presenta irritación suspenda el contacto con el producto y acuda al médico.• En caso de ingestión no induzca al vómito. Traslade a la brevedad al centro médico cercano.• En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua corriente y limpia al menos por quince minutos. Traslade a la brevedad al centro médico cercano.		

FICHA TECNICA TRÁFICO			
06-FT-001	Versión: 2	Fecha: 03/02/24	

**CONTROL DE
CAMBIOS**

Versión	Descripción del cambio	Fecha	Nombre quien solicita o realiza el cambio
0	Versión original	15/04/16	Coord. De Diseño y Desarrollo
1	Viscosidad	15/04/21	Coord. De Diseño y Desarrollo
2	Rendimiento	03/02/24	Coord. De Diseño y Desarrollo