MALLA ESLABONADA

VERSIÓN 02

DEFINICIÓN

Material para cerramientos fabricado con alambre de acero galvanizado enrollado helicoidalmente y tejido de manera que forma una malla continua sin nudos ni ataduras. Los bordes de la malla se cierran mediante dobleces en los extremos del alambre.

ASPECTOS TÉCNICOS

Diámetro			Tolerancia	Resistencia	Long	Recub. Zinc	Recub. Zinc	Recub. Zinc
BWG	mm.	Pulg.	Exterior (mm)	Tracción	m/kg	Clase 1A (g/m2)	Clase 1 (g/m2)	Clase 3 (g/m2)
8.0	4.19	0.165	±0.10	49	9.19	70	115	275
9.0	3.76	0.148	±0.10	49	11.23	65	100	270
10.0	3.40	0.134	±0.08	49	14.03	65	100	260
10.5	3.24	0.128	±0.08	49	15.36	65	100	260
11.0	3.05	0.120	±0.08	49	17.44	60	85	240
12.0	2.77	0.109	±0.08	49	20.69	60	85	230
12.5	2.59	0.102	±0.08	49	23.99	60	85	230
13.0	2.41	0.095	±0.08	52	28.16	60	85	220
13.5	2.26	0.089	±0.08	52	30.66	55	75	220
14.0	2.11	0.083	±0.06	52	36.78	55	75	220


TIPO DE ACERO

Acero Norma SAE	
1004 - 1005 - 1006 - 1008 - 1010 - 1011 - 1012	Bajo carbono

USOS GENERALES

- Cerramientos industriales
- Cerramientos urbanos
- Cerramientos de divisiones

TAMAÑO DE LA ABERTURA

Figura	Abertura		
	Pulg.	H	Tolerancia
	1"	25	± 2,5
	1.1/4"	30	± 2,5
	1.1/2"	40	± 2,5
	2"	50	± 2,5
	2.1/4"	60	± 2,5
	2.1/2"	70	± 2,5
	3"	80	± 2,5

PRODUCTO

- **NTC 3315: 2006:** Esta norma abarca la malla de acero con revestimiento de zinc para cerramientos, ya sea antes o después de ser tejida.

