# FICHA TECNICA

**ESMALTE BRILLUX**

## DESCRIPCION.

Pintura con base en resinas alquidicas , de alta resistencia a la acción del medio ambiente, cambios de temperatura. De fácil aplicación durable, poder cubriente alto y secamiento rápido.

## USOS.

Superficies metálicas, rejas, puertas, ventanas, estructuras y maquinaria, se recomienda aplicar antes Anticorrosivo de pintugran.tambien se usa en maderas, muebles, muros, techos y zócalos.

## PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficies deben estar completamente limpias, secas y libres de oxido y polvo.

## APLICACIÓN.

Brocha, rodillos y pistola, diluir al 20% del volumen, usando thinner o varsol.

## RENDIMIENTO APROXIMADO.

Teórico 20 m2/galón.

Practico: de acuerdo a  la forma de aplicación y de la superficie.

PINTUGRAN LTDA: Calle 25 F No. 85 B 95 Modelia, Tels, 2 955590 – 2 959090 Telefax 4 107191
Email: pintugran@hotmail.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

# FICHA TECNICA

**ESMALTE BRILLUX**

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO.

| | | |
|---|---|---|
| % SOLILDOS | 30%± KU | NTC1227 |
| VISCOSIDAD | 90 ± 5 KU | NTC 559 |
| MOLIENDA | 7± 0.5 | NTC 557 |

**CUBRIMIENTO:**

Poder de blancura y cubrimiento alto película de 200 u

**TIEMPO DE SECAMIENTO** (TEMPERATURA 25°C, hr) NTC 598

| | |
|---|---|
| Secado al manejo (min) | 3 |
| Secado al repinte (máx.) | 5 |

## PRECAUCIONES.

Este producto contiene materiales inflamables. Aplique con buena ventilación y manténgalo alejado de toda fuente de calor.0.

**ESTA INFORMACION SE PUEDE MODIFICAR SIN AVISO PREVIO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.**

PINTUGRAN LTDA: Calle 25 F No. 85 B 95 Modelia, Tels, 2 955590 – 2 959090 Telefax 4 107191
Email: pintugran@hotmail.com
BOGOTA D.C. - COLOMBIA