

Tabla 11. FICHA TÉCNICA CAMIBUZO TIPO POLO

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS					
NOMBRE DEL ELEMENTO	CAMIBUZO TIPO POLO	CLIMA	FRÍO	TEMPLADO	CALIDO
			X	x	x
CÓDIGO	24750425	FACTORES DE RIESGO	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
		DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
		Camibuso Estilo Polo			
		Cuello: camisero tejido.			
		Pechera: con complemento en tejido plano y tres botones y ojales.			
		Manga: CLIMA FRÍO Y TEMPLADO: larga con puño tejido o dobladillo.			

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS	
<p>Las imágenes son un referente del producto que se solicita</p>	<p>CLIMA CÁLIDO: corta con orillo tejido o dobladillo.</p> <p>Silüeta de camiseta recta para hombre y con entalle en costado para mujer.</p> <p>Dobladillos de 2 cms. en máquina collarín</p> <p>Calidad y confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates.</p> <p>Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se abran.</p> <p>Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, origen de fabricación y talla.</p> <p>Logo SENA: bordado de 3 cm. X 3 cm, con variedad de colores</p> <p>Color: A escoger por la entidad.</p>
	<p>MATERIAL: principal Franela: jersey sencillo lycrado (Algodón /poliéster/elastano 60/32/3) que presenten bajo grado de arrugabilidad y que no se encoja al lavado o tela piqué estilo Lacoste.</p> <p>Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia). Color: Para la Red de Conocimiento de Artes Gráficas deberá ser en Color Negro.</p> <p>Cambio dimensional: máximo 3%</p> <p>Solidez de Color al lavado: cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3 (Colores Firmes). Solidez del color al sudor: Cambio de color, mínimo 4 y manchado, mínimo 3. Tendencia a la formación de motas: mínimo 3</p>

MARCA OFERTADA: MARCELO GARCIA MG MARCEL SAS

CANTIDADES OFERTADAS: 10