Construcciones EL CONDOR S.A.	**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRÍA) INV E-239**	VERSION	6
		PAGINA	

OBRA: Córdoba – Los Córdobas — CÓDIGO: 148

FUENTE: LORICA — MUESTRA Nº: 1

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Agregados Combinados Para Mezcla Asfaltica

FECHA: **26-Ene-23**

METODO:			
PESO DEL MOLDE (gr)	279.8	279.8	279.8
VOLUMEN MOLDE (cm3)	101.33	101.33	101.33
AGREG. FINO+ MOLDE (gr)	411.0	410.8	410.8
PESO AGREGADO FINO (gr)	131.2	131.0	131.0
VACÍOS AGREGADO FINO SIN COMPACTAR	0.487	0.487	0.487
% U	48.7	48.7	48.7
PROMEDIO =	**48.7**		
ESPECIFICACIÓN INVIAS - 07	**≥ 45 %**		**Cumple**

OBSERVACIONES: GRAVEDAD ESPECIFICA BULK = 2.522 g/cm3

ELABORÓ:
Deilin Fuentes F.
Laboratorista

APROBÓ:
Jesus Emilio Rico
Ingeniero de Materiales