Construcciones EL CONDOR S.A.	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL INV E-238	VERSION	6
		PAGINA	

OBRA: Córdoba – Los Córdobas CÓDIGO: 148

FUENTE: Planta Lorica MUESTRA No. 1

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: Agregados Combinados para Mezcla Asfaltica

LOCALIZACION: Planta Industrial Lorica

FECHA DE ENSAYO: 27 de enero de 2023

TAMAÑO MÁXIMO	19
GRADACIÓN USADA	Tabla 1
TIEMPO DE ROTACIÓN (min.)	120±1
PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g.) = Mi	1500.0
PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUÉS DE ENSAYO (g.) = Mf	1348
PERDIDA % = (Mi - Mf)/Mi x100	**10.1**
ESPECIFICACIÓN, NT3 **<=25**	CUMPLE

OBSERVACIONES: ESPECIFICACIÓN, NT3<=25

ELABORÓ: Deilin Fuentes F.
Laboratorista

APROBÓ: Ing. Jesus Emilio Rico
Ingeniero de Materiales