Construcciones EL CONDOR S.A.	ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS INV E-213, 214	VERSION	6
		PÁGINA	

OBRA: Córdoba – Los Córdobas CODIGO: 148

FUENTE: LORICA 2 MUESTRA No. 1


DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: **Triturado 3/4**

LOCALIZACION: Planta Industrial Lorica FECHA: **26-Ene-23**

PESO SECO ANTES DE LAVADO(g)	2911.0	PESO SECO DESPUES DE LAVADO (g)	2889.5

TAMIZ		PESO RETENIDO INDIVIDUAL	% RETENIDO INDIVIDUAL	% RETENIDO ACUMULADO	% QUE PASA	Tolerancias Diseño	
Pulgadas	mm					LIM INF	LIM SUP
2"	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
1"	25.4	0.0	0.0	0.0	100.0		
3/4"	19.1	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
1/2"	12.7	1125.8	38.7	38.7	61.3	49.5	57.5
3/8"	9.52	1030.4	35.4	74.1	25.9	16.0	24.0
N°4	4.8	623.0	21.4	95.5	4.5	0.0	6.4
N°10	2.00	86.0	3.0	98.4	1.6		
N°40	0.420	16.9	0.6	99.0	1.0		
N°80	0.180	6.1	0.2	99.2	0.8		
N°200	0.074	1.3	0.0	99.3	0.7		
Fondo		21.5					
TOTALES							

Grava (%): 95.5 **Arena (%):** 3.8 **Pasa 200 (%):** 0.7



LÍMITES DE CONSISTENCIA (%)	Límite Líquido	Límite Plástico	Índice plástico
	-	-	-

Observaciones:

Elaboró: Deilin Fuentes Fuentes
Laboratorista

APROBÓ: Jesus Emilo Rico
Ingeniero de Materiales