Construcciones EL CONDOR S.A.	Equivalente de Arena de Suelos y Agregados Finos INV E-133	VERSION	6
		PAGINA	

OBRA: Córdoba – Los Córdobas CÓDIGO: **148**

FUENTE: **LORICA** MUESTRA Nº: 1

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: **Agregados Combinados Para Mezcla Asfaltica**

FECHA: 26 -Ene-2023

ENSAYO Nº	1	2	3	4	5	6
Lectura inicial (a)	5.2	5.4	5.2			
Lectura final (b)	3.5	3.6	3.5			
Diferencia (c)	1.7	1.8	1.7			
Equivalente de arena (d)	67%	67%	67%			
Equivalente de arena promedio (E)		**67%**		**Especificación INVIAS - 07**		50%

E.A. % = Total b / Total a

A= Lectura de arcilla
B= Lectura de arena
C= Diferencia (a-b)
D= Equivalente de arena (b/a)
E= Equivalente de arena promedio (sumatoria de d/n)

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Deilin Fuentes F.
Laboratorista

APROBÓ: Jesus Emilio Rico
Ingeniero de Materiales