VIASCON	**DETERMINACION DEL COEFICINETE DE PULIMENTO ACELERADO(CPA) DE LAS PARTICULAS DE AGREGADO GRUESO**	Código:	FLB-039
		Versión:	1
		Fecha:	10/01/22

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO **Fecha:** 22 de septiembre de 2021

OBRA: Planta de Asfalto Viascon **Muestra No.:** 1

DESCRIPCION: AGREGADO PARA DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA

LOCALIZACION Via cerete Sancarlos Kilometro 2

NORMA I.N.V. E-232-13

ENSAYO					
Especimen	**Pasada**	**Lectura Pendulo de friccion**	**Especimen**	**Pasada**	**Lectura Pendulo de friccion**
1	**1**	0,5	3	**1**	0,49
	2	0,5		**2**	0,49
	3	0,48		**3**	0,49
	4	0,48		**4**	0,49
	5	0,48		**5**	0,49
2	**1**	0,5	4	**1**	0,51
	2	0,48		**2**	0,51
	3	0,48		**3**	0,5
	4	0,48		**4**	0,5
	5	0,48		**5**	0,49

PROMEDIO **0,491**

OBSERVACION: El Coeficiente de Pulimento Acelerado es 0,49 >0,45

JULIO GILL

Nombre y Firma

LABORATORISTA

Nombre y Firma

INGENIERO DIRECTOR