VIASCON	**ENSAYOS AL LLENANTE MINERAL**	Código:	FLB-040
		Versión:	1
		Fecha:	10/01/22

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO **Fecha:** 3 de octubre de 2022

OBRA: Diseño de mezcla viascon **Muestra No.:**

DESCRIPCION: DISEÑO DE M.D.C.19 + C.A NORMALIZADO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA

LOCALIZACION VIA CERETE SANCARLOS KM2

PESO ESPECIFICO DEL LLENANTE MINERAL (NORMA I.N.V. E-128)

DEFINICION	RESULTADO
Peso Muestra seca gr(A)	100,03
Perso de Picnometro con agua gr (B)	689,7
Peso Picnometro+material+Agua (C)	751
Peso Especifico Aparente A/(B+A-C) gr/cm3	2,583

PESO ESPECIFICO DEL LLENANTE MINERAL (NORMA I.N.V. E-745)

ENSAYO N°	1	2	3
Peso Muestra (g)	8,12	9,12	8,62
Volumen aparente (ml)	10	11	11
Concetracion Critica (Cs)	0,314	0,321	0,303
Concentracion Critica promedio(Cs)	**0,313**		

OBSERVACIONES:

JULIO GILL
Nombre y Firma
LABORATORISTA

Nombre y Firma
INGENIERO DIRECTOR