VIASCON	ENSAYOS AL LLENANTE MINERAL	Código:	FLB-040
		Versión:	1
		Fecha:	10/01/22

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO **Fecha:** 3 de octubre de 2022

OBRA: Diseño de mezcla viascon **Muestra No.:**

DESCRIPCION: DISEÑO DE M.D.C.19 + C.A NORMALIZADO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA

LOCALIZACION VIA CERETE SANCARLOS KM2

DENSIDAD APARENTE DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE (NORMA I.N.V. E-255)

ENSAYO	1	2	3
Peso Muestra (gr)	10	10	10
Volumen aparente (cm3)	14	15	14
Densidad aparente (gr/cm3)	**0,71**	**0,67**	**0,71**

PROMEDIO (gr/cm3)	**0,70**
ESPECIFICACION	0,5 - 0,8
CUMPLE (S/N)	**S**

PESO ESPECIFICO DEL LLENANTE MINERAL (NORMA I.N.V. E-229)

MASA DE LA PASTILLA LLENANTE (g)	10,20	10,00	10,40
ÀREA DE LA SECCION TRANSVERSAL INTERIOR DEL CILINDRO, (mm2)	498,75	498,75	498,75
ESPESOR DE LA PASTILLA DE LLENANTE (mm)	13,50	13,25	13,75
GRAVEDAD ESPECIFICA DEL LLENANTE (gr/cm3)	2,59	2,59	2,59
VACÍOS DEL LLENANTE SECO COMPACTADO (%)	42%	42%	42%

PROMEDIO (gr/cm3)	**42%**
ESPECIFICACION	>=38
CUMPLE (S/N)	**S**

OBSERVACIONES:

JULIO GILL
Nombre y Firma
LABORATORISTA

Nombre y Firma
INGENIERO DIRECTOR