VIASCON	**ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL WEBER)**	Codigo:	FLB-027
		Versión:	1
		Fecha:	10-01-2022

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO

OBRA: VARIOS **INFORME No**

DESCRIPCIÓN: DISEÑO DE M.D.C.19 + C.A NORMALIZADO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA **MUESTRA No**

FUENTE:

FECHA DE TOMA: 28/09/2022

LOCALIZACIÓN: MEZCLA EN PLANTA

NORMA DEL ENSAYO: E - 774

Tipo de Asfalto			ASFALTO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA										
Normalizado													
Estado			semisolido						semisolido				
Muestra			1		2		3		4		5		6	
Solucion de Enzayo	Indice de Adhesividad	Molarida	Desplazamiento											
			Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total	Parcial	Total
Agua destilada	0	-												
Carbonato sodico disolucion de concentracion	1	M / 256												
	2	M / 128												
	3	M / 64												
	4	M / 32	x		x									
	5	M / 16	x		x		x		x					
	6	M / 8	x		x		x		x		x		x	
	7	M / 4		x		x	x		x		x		x	
	8	M / 2						x		x	x		x	
	9	M / 1										x		x
-	10	-												
Resultado														
Indice de Adhesividad			4		4		5		5		6		6	
Grado Riedel Weber				7		7		8		8		9		9

OBSERVACIONES

JULIO GILL
Nombre y Firma
LABORATORISTA

Nombre y Firma
INGENIERO