CÓDIGO: EL-F-A007	FORMATO	
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 01	ENSAYO DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS INV E 211-13	
PÁGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS				
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA				
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA				
FECHA DE ENSAYO:	2/11/2022	**HORA INICIAL**		**HORA FINAL**	
MATERIAL:	BASE JOMEVE	**ORDEN DE SERVICIO N°:**		656-22	

$$P=((M-R)/M)*100$$

AGREGADO GRUESO

TAMAÑO DE PARTICULAS POR TAMIZ		MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g) M	TAMIZ RETENIDO	MASA DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g) R	GRADACION RETENIDA ORIGINAL (%)	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES P
PASA	RETIENE					
1-1/2"	3/4"	3013	N°4	2989	50%	0,80%
3/4"	3/8"	2001	N°4	1984	33%	0,85%
3/8"	N°4	999	N°8	978	17%	2,10%
TOTAL DE LA MASA DE MUESTRA DE ENSAYO		6013	**PROMEDIO PONDERADO:**		**1,03%**	

AGREGADO FINO

N°4	N°16	25	N°20	24,7	100%	1,20%
TOTAL DE LA MASA DE MUESTRA DE ENSAYO		25	**PROMEDIO PONDERADO:**		**1,20%**	
			PROMEDIO TOTAL PONDERADO:		**1,11%**	

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com