CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CLIENTE: CONSORCIO SEÑALIZAR BTA
NIT : 901314965
LUGAR Y FECHA: 13/12/2019
FACTURA Y/O PEDIDO: 16530
CANTIDAD: 50 CUARTOS
METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo e instructivos internos
PRODUCTO: PEGANTE

LOTE : 33838
FECHA DE FABRICACION: 06/12/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/06/2020

PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	NTC /INSTRUCTIVO INTERNO
DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA COMO VISCOSIDAD	115 -120 KU	115 KU	NTC 559
DENSIDAD (Kg/gal 25°C)	6,40-6,80 Kg/gal	6,61 Kg/Gal	NTC-561
TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP)	7 – 25 Minutos	MIN PERATURA: 25°C HUMEDAD :47%	NTC 5734
% CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN	Mínimo 99%	99,50%	NTC 1786
METODO DE ENSAYO GRADO DE SEDIMENTACION DE LA PINTURA	10-0	10%	NTC 845-2
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO	Máximo 5 UK	PASA	NTC 6108
ELONGACION	PASA / NO PASA	PASA	NTC 1115
DUREZA	MINIMO H	3H	NTC 912

PINTUFLEX S A S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com

T.Q Sandra Milena Solano Lara
Jefe de Laboratorio