ESTUCO TRADICIONAL

Estuco en polvo para relleno y acabado de capa fina para interiores



CAMPOS DE APLICACIÓN

Estuco en polvo, base yeso, para aplicar en capa fina o en relleno hasta de 2 cm, como acabado tradicional antes de aplicación de pinturas.

Algunos ejemplos de aplicación

- Pulimiento base yeso para interiores, sobre revoques adecuadamente curados.
- Acabado tradicional sobre morteros predosificados.
- Acabado y alisado de superficies después del retiro de pinturas existentes, papel colgadura u otro tipo de acabados previos.
- Alisado de superficies en revoque donde serán instalados acabados del tipo papel de colgadura o textiles livianos.
- Como estuco de relleno puede reemplazar pañetes, repellos o frisos; para ser aplicado sobre superficies de concreto, ladrillo de arcilla, bloque de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estuco Tradicional es un producto monocomponente, predosificado, de curado normal, compuesto a base de yeso y otros agregados y aditivos para dar acabado liso interior de acuerdo con fórmulas verificadas en los Laboratorios de Investigación de MAPEI.
Cuando **Estuco Tradicional** se mezcla con agua, gracias a su composición especial y a la finura de su granulometría, se obtiene un producto con altas características cohesivas y de consistencia suave para ser aplicado con llana metálica.
Estuco Tradicional puede aplicarse en espesor hasta de 2 cm; sobre superficie perfectamente curada.
La superficie estucada con **Estuco Tradicional** Blanco esta lista para ser pintada.

AVISOS IMPORTANTES

- No usar **Estuco Tradiciona**l en exteriores.
- No aplicar **Estuco Tradicional** sobre superficies húmedas.
- No aplicar **Estuco Tradicional** en áreas con presencia de humedad por capilaridad.
- No aplicar **Estuco Tradicional** sobre superficies plastificadas.
- **Estuco Tradicional** debe aplicarse sobre revoques completamente curados.
- No adicionar ningún tipo de materiales a la premezcla de **Estuco Tradicional**.
- No aplicar **Estuco Tradicional** sobre superficies horizontales.

MAPEI®

MODO DE APLICACIÓN

Preparación del sustrato

La superficie por estucar debe estar limpia, libre de humedad y residuos de polvo. Se recomienda retirar pinturas existentes, rastros de grasa e irregularidades presentes en la superficie ya que pueden impedir la correcta adherencia del producto.

Preparación del producto

Prepare, en un recipiente amplio, limpio y seco, dos partes de **Estuco Tradicional** por una parte de agua, mezcle adecuadamente usando mezclador mecánico, preferiblemente; revuelva bien durante algunos minutos hasta que esté homogénea, asegúrese que no queden residuos de polvo en las paredes y el fondo del recipiente. Continúe hasta obtener una mezcla sin grumos; use un mezclador de baja velocidad a fin de evitar exceso de aire en la sustancia. Con el fin de permitir que todos los aditivos presentes en el producto puedan cumplir su función adecuadamente se recomienda realizar el procedimiento por un tiempo no menor a 3 minutos, posteriormente realizar un corto mezclado final antes de la aplicación. No realizarlo manualmente. Aplicar el producto dentro de los 50 minutos siguientes.

Aplicación del producto

Aplicar el producto sobre la superficie por medio de llana metálica lisa con movimientos horizontales y verticales.
Aplicar en espesor hasta de 2 cm; asegurándose de cubrir completamente la superficie. A fin de dar un acabado brillante (tipo espejo), pasar varias veces la llana metálica humedecida sobre la superficie, una vez esta haya secado. Tener especial cuidado en esquinas y bordes.
Se recomienda usar mayor cantidad de producto en estas zonas y posteriormente allanarlo usando las herramientas adecuadas. La aplicación de pintura o cualquier otro tipo de acabado debe hacerse solamente cuando la superficie esté completamente seca.

PRECAUCIONES DURANTE Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

A temperatura promedio de +20 °C no es necesario tener consideraciones especiales de aplicación. La temperatura mínima de aplicación es +5 °C. Condiciones diferentes de temperatura pueden ocasionar que el producto no cure adecuadamente.

CONSUMO

Aproximadamente 0,8 kg/m^2 por mm de espesor.

LIMPIEZA

Antes de que el producto haya curado, las herramientas pueden limpiarse con agua. Una vez **Estuco Tradicional** esté endurecido, las herramientas deben limpiarse por medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

Saco x 20 kg.

ALMACENAMIENTO

Estuco Tradicional puede ser almacenado por 12 meses en su empaque original, sin haber sido abierto, en un sitio seco.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Consistencia:	polvo
Color:	blanco

Densidad (kg/l):	0,97 ± 0,02
Acción principal:	acabado liso de superficies interiores antes de aplicar acabado con pinturas

DATOS DE APLICACIÓN	
Temperatura de aplicación:	de +5 °C a +20 °C
Libre de polvo a +20 °C:	transcurridas 2-3 horas

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones aquí descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso. Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com/co.

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser reproducido en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no sustituye o complementa los requerimientos de esta ficha técnica en el momento de la aplicación del producto MAPEI. Para especificaciones técnicas e información de garantía actualizada, por favor visite nuestro sitio web www.mapei.com/co. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Toda reproducción de textos, fotografías e ilustraciones publicados está totalmente prohibida.