EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-25	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0038-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Planta / 1:30 pm
FECHA DE ENSAYO:	18 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	804-25	**MUESTRA No.:**	1

CONTENIDO DE ASFALTO

CONTENIDO DE ASFALTO DE MEZCLAS EN CALIENTE POR IGNICIÓN (MUFLA) INV E-729-13 MÉTODO A

Masa inicial de la muestra, g	3000,7	Pérdida, g	160,8	Factor de correción	0,40	**% DE ASFALTO**
Masa del agregado despues de ignición, g		2839,9				**4,96%**

Equipo utilizado: Mufla - Fabricante: Controls ELC - 017
Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	25,0	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	337,8	447	189,6	483,2	418,0	519,1	209,1	106,1	130,0
% agregado retenido		0,0	11,9	15,7	6,7	17,0	14,7	18,3	7,4	3,7	4,6
% agregado retenido acumulado		0,0	11,9	27,6	34,3	51,3	66,0	84,3	91,7	95,4	100,0
% que pasa		**100**	**88**	**72**	**66**	**49**	**34**	**16**	**8**	**4,6**	-
Fórmula de trabajo		100	88	72	65	48	32	16	8	4,6	-
Especificación INV 450 MSC-25 Mín.		100	80	65	55	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-25 Máx.		100	95	80	70	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	83	68	61	44	29	13	6	3,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	91	76	69	52	35	19	11	6,6	-

Equipo utilizado: Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-25** **18 de diciembre de 2025**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Pablo Tejada 18 de diciembre de 2025	Maylen Martínez Aux de Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.

CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Mezcla MSC-25	Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025	Informe PE-AP-9539-0038-2026

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Planta / 2:41 pm
FECHA DE ENSAYO:	18 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	804-25	**MUESTRA No.:**	2

CONTENIDO DE ASFALTO

CONTENIDO DE ASFALTO DE MEZCLAS EN CALIENTE POR IGNICIÓN (MUFLA) INV E-729-13 MÉTODO A

Masa inicial de la muestra, g	3005,4	Pérdida, g	159,7	Factor de correción	0,40	**% DE ASFALTO**
Masa del agregado despues de ignición, g		2845,7				**4,91%**

Equipo utilizado: Mufla - Fabricante: Controls ELC - 017
Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	25,0	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	269,3	481,6	240,0	555,8	384,6	479,3	201,2	100,5	133,4
% agregado retenido		0,0	9,5	16,9	8,4	19,5	13,5	16,8	7,1	3,5	4,7
% agregado retenido acumulado		0,0	9,5	26,4	34,8	54,4	67,9	84,7	91,8	95,3	100,0
% que pasa		**100**	**91**	**74**	**65**	**46**	**32**	**15**	**8**	**4,7**	**-**
Fórmula de trabajo		100	88	72	65	48	32	16	8	4,6	-
Especificación INV 450 MSC-25 Mín.		100	80	65	55	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-25 Máx.		100	95	80	70	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	83	68	61	44	29	13	6	3,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	91	76	69	52	35	19	11	6,6	-

Equipo utilizado: Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-25** **18 de diciembre de 2025**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	Revisó	Aprobó
Pablo Tejada 18 de diciembre de 2025	Aux de Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-25	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0038-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Planta / 4:10 pm
FECHA DE ENSAYO:	20 de diciembre de 2025	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	804-25	**MUESTRA No.:**	3

CONTENIDO DE ASFALTO

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	3067,9	Masa final de la muestra, g	2918,8	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	23,1	Masa final del filtro, g	23,7	**4,84%**

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025

G2-058 Centrifuga PINZUAR


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	25,0	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	337,8	523,4	186,6	498,7	484,5	450,3	168,9	121,7	146,9
% agregado retenido		0,0	11,6	17,9	6,4	17,1	16,6	15,4	5,8	4,2	5,0
% agregado retenido acumulado		0,0	11,6	29,5	35,9	53,0	69,6	85,0	90,8	95,0	100,0
% que pasa		**100**	**88**	**70**	**64**	**47**	**30**	**15**	**9**	**5,0**	**-**
Fórmula de trabajo		100	88	72	65	48	32	16	8	4,6	-
Especificación INV 450 MSC-25 Mín.		100	80	65	55	40	24	9	6	3,0	-
Especificación INV 450 MSC-25 Máx.		100	95	80	70	55	38	20	12	7,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	83	68	61	44	29	13	6	3,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	91	76	69	52	35	19	11	6,6	-

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025

Distribución granulométrica **Mezcla MSC-25** **18 de diciembre de 2025**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	Revisó	Aprobó
Yamil Escalona 20 de diciembre de 2025	Maylen Martínez Aux de Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	ENSAYOS GENERALES SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS	
Mezcla MSC-25	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0038-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.**	804-25
FECHA DE ENSAYO:	18, 19 y 20 de diciembre de 2025		

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

Muestra No.	1		2	
Vehículo muestreado, hora muestreo	OKE222 - 11:00 am		OKE222 - 11:00 am	
Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Briqueta No.	1	2	3	4
Compactación - Número de golpes	75	75	75	75
Diámetro, cm	10,16	10,16	10,16	10,16
Altura, cm	6,35	6,35	6,43	6,39

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS SUPERFICIALMENTE SECOS INV E-733-13 MÉTODO A

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
A: Masa en el aire del espécimen seco, g	1245,5	1246,3	1246,3	1246,2
C: Masa del espécimen en agua, g	750,9	751,6	753,5	755,6
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g	1247,1	1247,9	1248,7	1249,1
Volumen de la briqueta, cm^3	496	496	495	494
T: Temperatura del agua, °C	25	25	25	25
K: Factor de corrección por temperatura	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
Densidad del agua, kg/m^3	997,4	997,4	997,4	997,4
Gravedad Específica Bulk	2,510	2,511	2,517	2,525
Gravedad Específica Bulk a 25°C	**2,510**	**2,511**	**2,517**	**2,525**
Gravedad Específica Bulk Promedio	**2,511**		**2,521**	
Densidad del espécimen, kg/m^3	**2504**	**2505**	**2510**	**2519**
Densidad del espécimen Promedio	**2504**		**2514**	
% de agua absorbida	0,3	0,3	0,5	0,6

EQUIPO UTILIZADO: G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, Balanza Fabricante: Humboltd No. 31016
G3-208 Pie de rey UBERMANN Verificación 16/mayo/2024

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS INV E 735-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta	
Muestra No.	1	
Determinación No.	1	2
A: Masa de la muestra seca en el horno, g	3000,0	3000,0
T: Temperatura del agua en el ensayo, °C	25,0	25,0
D: Masa del pignómetro con agua a la temperatura T, g	7474	7474
E: Masa del pignómetro lleno con agua y muestra, g	9335	9334
Gmm: Gravedad específica máxima	**2,634**	**2,632**
Gmm: Gravedad específica máxima promedio	**2,633**	

EQUIPO UTILIZADO: Bomba de vacio Fabricante: Dvrll No. DAV221096, G2-155 Mesa vibratoria - Picnometro PINZUAR, G2-223 Picnometro de vacío HUMBOLDT
Balanza Fabricante: Humboltd No. 31016, G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, G2-322 Bomba de vacío FISCHER

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E 736-13

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
% de vacíos con aire (valor individual)	**4,66**	**4,62**	**4,41**	**4,08**
% de vacíos con aire promedio por lote	**4,44**			

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL INV E-748-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
Estabilidad medida, N	14950	14920	13483	13368
Factor de corrección por volumen	1,04	1,04	1,09	1,09
Estabilidad corregida (valor individual), N	**15548**	**15517**	**14696**	**14571**
Estabilidad corregida promedio por lote, N	**15083**			
Flujo (valor individual), mm	**3,3**	**3,2**	**2,6**	**2,8**
Flujo promedio por lote, mm	**2,98**			
Estabilidad/Flujo kN/mm	**4,7**	**4,8**	**5,6**	**5,2**

EQUIPO UTILIZADO:
G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, Prensa Marshall Fabricante: Humboldt, Martillo Marshall Fabricante: Gilson No. 22004, G2-234 Baño María PINZUAR Revisión 30/mayo/2024

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yoice Vargas Yoice Smith Vargas Pablo Tejada y 20 de diciembre de 2025	Maylen Martinez Aux de Ing. Maylen Martinez 20 de enero de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 20 de enero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**RESUMEN DE ENSAYOS DE RESULTADOS SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MSC-25	**Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025**	**Informe PE-AP-9539-0038-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	18 de diciembre de 2025	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.:**	804-25
FECHA DE ENSAYO:	18, 19 y 20 de diciembre de 2025		

CONTENIDO DE ASFALTO

Parámetro	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Vehículo muestreado - Hora - Lugar de ensayos (Hora)	OKE222 - 11:00 am	OKE222 - 11:00 am	OKE222 - 11:00 am
	Planta / 1:30 pm	Planta / 2:41 pm	Planta / 4:10 pm
Contenido de asfalto, ARI%	4,96	4,91	4,84
Contenido de asfalto promedio, ART%	4,90		
Contenido óptimo de asfalto, ARF %	4,90		
Criterios de aceptación			
Valor promedio (ART%) ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3%	ARF%-0.3% = 4,60	ARF%+0.3% = 5,20	CUMPLE
Valor individual (ARI%) ART%-0.5% ≤ ARI% ≤ ART%+0.5% (se admite un valor por fuera)	ART%-0.5% = 4,40	ART%+0.5% = 5,40	
	Muestra 1 4,96% CUMPLE	Muestra 2 4,91% CUMPLE	Muestra 3 4,84% CUMPLE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		% QUE PASA POR TAMIZ								
		1"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
		25	19	12,5	9,5	4,75	2	0,425	0,18	0,075
Gradación fórmula de trabajo		100	88	72	65	48	32	16	8	4,6
Especificación INV 450 MSC-25	Mínimo	100	80	65	55	40	24	9	6	3,0
	Máximo	100	95	80	70	55	38	20	12	7,0
Toleración fórmula de trabajo	Mínimo	100	83	68	61	44	29	13	6	3,0
	Máximo	100	91	76	69	52	35	19	11	6,6
RESULTADOS Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025	Muestra 1	100	88	72	66	49	34	16	8	4,6
	Muestra 2	100	91	74	65	46	32	15	8	4,7
	Muestra 3	100	88	70	64	47	30	15	9	5,0

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

ANÁLISIS DE PARAMÉTROS	Muestra	Briqueta	Gravedad específica Bulk	Gravedad específica máxima, RICE	Vacíos con aire %	Estabilidad N	Flujo mm	Estabilidad/Flujo kN/mm
RESULTADOS Fecha de producción: 18 de diciembre de 2025	1	1	2,510	2,633	4,66	15548	3,30	4,7
		2	2,511		4,62	15517	3,20	4,8
	2	3	2,517		4,41	14696	2,60	5,6
		4	2,525		4,08	14571	2,81	5,2
	Valor Promedio por lote		2,516	2,633	4,44	15083	2,98	5,10
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Fórmula de trabajo		2,460	2,587	4,60	15234	3,10	4,91
	Valor Promedio mínimo		-	-	4,0	13711	2,5	-
	Valor Promedio máximo		-	-	6,0		3,5	-
FLUJO 0.80 Ft ≤ Fm ≤ 1.20 Ft y 2 mm ≤ Fm ≤ 3.5 mm	Conclusión valor promedio				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Valor individual mínimo		-	-	3,5	9000 / 10968	-	3,0
ESTABILIDAD Em ≥ 0.90Et 1.25 Et ≥ Ei ≥ 9000 N Ei ≥ 0,80 Em (se admite solo un valor individual inferior)	Valor individual máximo		-	-	6,5	19043	-	6,0
	Conclusión valor individual	Briqueta 1	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 2	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 3	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 4	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Maylen Martínez		
Aux de Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García	Ing. Jorge A. Tobón García
20 de enero de 2026	20 de enero de 2026	20 de enero de 2026