CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	Fecha de producción: 9 de febrero de 2026	Informe PE-AP-9539-0154-2026

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	9 de febrero de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR DE ENSAYO:**	Planta
FECHA DE ENSAYO:	9 de febrero de 2026	**LUGAR DE ENSAYO**	Laboratorio planta de producción
RECEPCIÓN No.:	078-26	**MUESTRA No.:**	1

CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	2005,7	Masa final de la muestra, g	1900,8	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	25,3	Masa final del filtro, g	25,7	**5,21%**


Equipo utilizado: Centrífuga - Fabricante: Humbolt ELC - 055
Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	193,9	178,9	442,4	415,4	348	143,4	84,3	94,5
% agregado retenido		0,0	10,2	9,4	23,3	21,9	18,3	7,5	4,4	5,0
% agregado retenido acumulado		0,0	10,2	19,6	42,9	64,7	83,0	90,6	95,0	100,0
% que pasa		**100**	**90**	**80**	**57**	**35**	**17**	**9**	**5,0**	**-**
Fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9	-
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		100	80	70	49	29	14	8	4,0	-
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		100	95	88	65	45	25	17	8,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	86	78	51	34	15	8	4,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	94	86	59	40	21	13	7,3	-

Equipo utilizado: Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080

Distribución granulométrica **Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP** **9 de febrero de 2026**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	Revisó	Aprobó
Pablo Tejada	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
9 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 9 de febrero de 2026***	***Informe PE-AP-9539-0154-2026***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*9 de febrero de 2026*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PAVIMENTAR S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***LUGAR DE ENSAYO:***	*Planta*
FECHA DE ENSAYO:	*9 de febrero de 2026*	***LUGAR DE ENSAYO***	*Laboratorio planta de producción*
RECEPCIÓN No.:	*078-26*	***MUESTRA No.:***	*2*


CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	*2005,1*	*Masa final de la muestra, g*	*1900,3*	***% DE ASFALTO***
Masa inicial del filtro, g	*20,3*	*Masa final del filtro, g*	*21*	***5,19%***
Equipo utilizado:	*Centrífuga - Fabricante: Humbolt ELC - 055*			
	Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046			

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	***Tamiz***	***3/4"***	***1/2"***	***3/8"***	***No. 4***	***No. 10***	***No. 40***	***No. 80***	***No. 200***	***Pasa No.200***
	mm	***19,0***	***12,5***	***9,5***	***4,75***	***2,00***	***0,425***	***0,18***	***0,075***	
Masa retenida, g		*0,0*	*197,6*	*173,4*	*448,6*	*410,3*	*345,6*	*145,8*	*86*	*93,0*
% agregado retenido		*0,0*	*10,4*	*9,1*	*23,6*	*21,6*	*18,2*	*7,7*	*4,5*	*4,9*
% agregado retenido acumulado		*0,0*	*10,4*	*19,5*	*43,1*	*64,7*	*82,9*	*90,6*	*95,1*	*100,0*
% que pasa		***100***	***90***	***80***	***57***	***35***	***17***	***9***	***4,9***	***-***
Fórmula de trabajo		*100,0*	*87,0*	*75,6*	*45,8*	*29,9*	*14,9*	*8,3*	*4,9*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		*100*	*80*	*70*	*49*	*29*	*14*	*8*	*4,0*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		*100*	*95*	*88*	*65*	*45*	*25*	*17*	*8,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		*100*	*86*	*78*	*51*	*34*	*15*	*8*	*4,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		*100*	*94*	*86*	*59*	*40*	*21*	*13*	*7,3*	*-*
Equipo utilizado:	*Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080*									

Distribución granulométrica ***Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP*** ***9 de febrero de 2026***



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Pablo Tejada	*Maylen Martínez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
9 de febrero de 2026	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*11 de febrero de 2026*
	11 de febrero de 2026	

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 9 de febrero de 2026**	**Informe PE-AP-9539-0154-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	9 de febrero de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR Y HORA DE ENSAYO:**	Evaltec / 4:00 pm
FECHA DE ENSAYO:	10 de febrero de 2026	**LUGAR DE ENSAYO:**	Laboratorio Evaltec S.A.S
RECEPCIÓN No.:	078-26	**MUESTRA No.:**	3

CONTENIDO DE ASFALTO

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	2224	Masa final de la muestra, g	2113,8	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	21,8	Masa final del filtro, g	22,6	**4,92%**

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025
G2-058 Centrifuga PINZUAR


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	215,4	198,7	505,2	429,2	425,8	125	91,2	123,3
% agregado retenido		0,0	10,2	9,4	23,9	20,3	20,1	5,9	4,3	5,8
% agregado retenido acumulado		0,0	10,2	19,6	43,5	63,8	83,9	89,9	94,2	100,0
% que pasa		**100**	**90**	**80**	**57**	**36**	**16**	**10**	**5,8**	**-**
Fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9	-
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		100	80	70	49	29	14	8	4,0	-
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		100	95	88	65	45	25	17	8,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	86	78	51	34	15	8	4,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	94	86	59	40	21	13	7,3	-

Equipo utilizado: G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025

Distribución granulométrica **Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP** **9 de febrero de 2026**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yoice Smith Vargas	Maylen Martínez	
Yoice Vargas	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
10 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**ENSAYOS GENERALES SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 9 de febrero de 2026***	***Informe PE-AP-9539-0154-2026***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*9 de febrero de 2026*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PAVIMENTAR S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***RECEPCIÓN No.***	*078-26 y 085-26*
FECHA DE ENSAYO:	*9, 10 y 11 de febrero de 2026*		

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

Muestra No.	*1*		*2*	
Vehículo muestreado, hora muestreo	*ODT910 - 9:00 am*		*ODT910 - 9:00 am*	
Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	*Procesado - Laboratorio planta*		*Procesado - Laboratorio Evaltec*	
Briqueta No.	*1*	*2*	*3*	*4*
Compactación - Número de golpes	*75*	*75*	*75*	*75*
Diámetro, cm	*10,16*	*10,16*	*10,16*	*10,16*
Altura, cm	*6,32*	*6,42*	*6,30*	*6,28*

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS SUPERFICIALMENTE SECOS INV E-733-13 MÉTODO A

Muestra No.	*1*		*2*	
Briqueta No.	*1*	*2*	*3*	*4*
A: Masa en el aire del espécimen seco, g	*1251,9*	*1252,9*	*1253,4*	*1253,7*
C: Masa del espécimen en agua, g	*745,1*	*746,0*	*747,5*	*748,1*
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g	*1254,6*	*1256,5*	*1257,7*	*1260,4*
Volumen de la briqueta, cm^3	*510*	*511*	*510*	*512*
T: Temperatura del agua, °C	*25*	*25,0*	*25*	*25*
K: Factor de corrección por temperatura	*1,000000*	*1,000000*	*1,000000*	*1,000000*
Densidad del agua, kg/m^3	*997,1*	*997,1*	*997,1*	*997,1*
Gravedad Específica Bulk	*2,457*	*2,454*	*2,457*	*2,447*
Gravedad Específica Bulk a 25°C	***2,457***	***2,454***	***2,457***	***2,447***
Gravedad Específica Bulk Promedio	***2,456***		***2,452***	
Densidad del espécimen, kg/m^3	***2450***	***2447***	***2450***	***2440***
Densidad del espécimen Promedio	***2449***		***2445***	
% de agua absorbida	*0,5*	*0,7*	*0,8*	*1,3*

EQUIPO UTILIZADO: *G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025, Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080*
G3-047 Pie de rey L&W TOOLS

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS INV E 735-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	*Procesado - Laboratorio Planta*	
Muestra No.	*1*	
Determinación No.	*1*	*2*
A: Masa de la muestra seca en el horno, g	*2000,0*	*2000,0*
T: Temperatura del agua en el ensayo, °C	*25,0*	*25,0*
D: Masa del pignómetro con agua a la temperatura T, g	*7474*	*7474*
E: Masa del pignómetro lleno con agua y muestra, g	*8702*	*8701*
Gmm: Gravedad específica máxima	***2,591***	***2,587***
Gmm: Gravedad específica máxima promedio	***2,589***	

EQUIPO UTILIZADO: *Bomba rice Fabricante: Emerson ELC-019, G2-155 Mesa vibratoria - Picnometro PINZUAR, G2-223 Picnometro de vacío HUMBOLDT*
Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080, G3-164 Balanza digital LEXUS Calibración 21/febrero/2025, G2-322 Bomba de vacío FISCHER

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E 736-13

Muestra No.	*1*		*2*	
Briqueta No.	*1*	*2*	*3*	*4*
% de vacíos con aire (valor individual)	***5,09***	***5,20***	***5,11***	***5,48***
% de vacíos con aire promedio por lote	***5,22***			

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL INV E-748-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	*Procesado - Laboratorio planta*		*Procesado - Laboratorio Evaltec*	
Muestra No.	*1*		*2*	
Briqueta No.	*1*	*2*	*3*	*4*
Estabilidad medida, N	*13980*	*14020*	*12683*	*12490*
Factor de corrección por volumen	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Estabilidad corregida (valor individual), N	***13980***	***14020***	***12683***	***12490***
Estabilidad corregida promedio por lote, N	***13293***			
Flujo (valor individual), mm	***2,9***	***3,3***	***2,9***	***2,9***
Flujo promedio por lote, mm	***2,99***			
Estabilidad/Flujo kN/mm	***4,8***	***4,2***	***4,4***	***4,3***

EQUIPO UTILIZADO: *G3-205 Prensa Master Loader HUMBOLDT Calibración 18/noviembre/2024, Baño de maría Fabricante: Humboltd ELC-020, Prensa Fabricante: Controls ELC-042*
G3-126 Balanza digital OHAUS de 8100g Calibración: 15 de agosto 2025, Martillo mecánico Fabricante: ELE international ELC-016, G2-234 Baño María PINZUAR Revisión 30/mayo/2024

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Yoice Vargas Yoice Smith Vargas	Maylen Martinez	
Pablo Tejada	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
9, 10 y 11 de febrero de 2026	*11 de febrero de 2026*	*11 de febrero de 2026*

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**RESUMEN DE ENSAYOS DE RESULTADOS SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 9 de febrero de 2026**	**Informe PE-AP-9539-0154-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	9 de febrero de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.:**	078-26 y 085-26
FECHA DE ENSAYO:	9, 10 y 11 de febrero de 2026		

CONTENIDO DE ASFALTO

Parámetro	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Vehículo muestreado - Hora - Lugar de ensayos (Hora)	ODT910 - 9:00 am	ODT910 - 9:00 am	ODT910 - 9:00 am
	Planta	Planta	Evaltec / 4:00 pm
Contenido de asfalto, ARI%	5,21	5,19	4,92
Contenido de asfalto promedio, ART%	5,11		
Contenido óptimo de asfalto, ARF %	5,20		

Criterios de aceptación

Valor promedio (ART%) ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3%	ARF%-0.3% = 4,90		ARF%+0.3% = 5,50		CUMPLE		
Valor individual (ARI%) ART%-0.5% ≤ ARI% ≤ ART%+0.5% (se admite un valor por fuera)	ART%-0.5% = 4,61			ART%+0.5% = 5,61			
	Muestra 1	5,21%	CUMPLE	Muestra 2	5,19%	CUMPLE	Muestra 3	4,92%	CUMPLE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		% QUE PASA POR TAMIZ							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
		19	12,5	9,5	4,75	2	0,425	0,18	0,075
Gradación fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9
Especificación INV 450 MDC-19	Mínimo	100	80	70	49	29	14	8	4,0
	Máximo	100	95	88	65	45	25	17	8,0
Toleración fórmula de trabajo	Mínimo	100	86	78	51	34	15	8	4,0
	Máximo	100	94	86	59	40	21	13	7,3
RESULTADOS Fecha de producción: 9 de febrero de 2026	Muestra 1	100	90	80	57	35	17	9	5,0
	Muestra 2	100	90	80	57	35	17	9	4,9
	Muestra 3	100	90	80	57	36	16	10	5,8

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

ANÁLISIS DE PARAMÉTROS	Muestra	Briqueta	Gravedad específica Bulk	Gravedad específica máxima, RICE	Vacíos con aire %	Estabilidad N	Flujo mm	Estabilidad/Flujo kN/mm
RESULTADOS Fecha de producción: 9 de febrero de 2026	1	1	2,457	2,589	5,09	13980	2,90	4,82
		2	2,454		5,20	14020	3,30	4,25
	2	3	2,457		5,11	12683	2,86	4,43
		4	2,447		5,48	12490	2,90	4,31
	Valor Promedio por lote		2,454	2,589	5,22	13293	2,99	4,45
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Fórmula de trabajo		2,471	2,603	5,00	12194	3,00	4,00
	Valor Promedio mínimo		-	-	4,0	10975	2,4	-
	Valor Promedio máximo		-	-	6,0		3,5	-
FLUJO 0.80 Ft ≤ Fm ≤ 1.20 Ft y 2 mm ≤ Fm ≤ 3.5 mm	Conclusión valor promedio				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Valor individual mínimo		-	-	3,5	9000	-	3,0
ESTABILIDAD Em ≥ 0.90Et 1.25 Et ≥ Ei ≥ 9000 N Ei ≥ 0,80 Em (se admite solo un valor individual inferior)						8780		
	Valor individual máximo		-	-	6,5	15243	-	6,0
	Conclusión valor individual	Briqueta 1	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 2	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 3	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 4	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Maylen Martínez		
Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García	Ing. Jorge A. Tobón García
11 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026	11 de febrero de 2026