FASSON® Poliéster Azul / 112BA / Bond 150

CLAVE: J322

Fecha de expedición. 01- Julio-2010 **Revisión. 002**

SUPERFICIAL

Película metalizada, plata brillante de poliéster. Este superficial presenta excelentes características de resistencia mecánica y estructura interna para conversión y etiquetado en sistemas de alta velocidad. . Su superficie esta tratada con un recubrimiento químico, que le confiere una calidad de impresión superior en flexografía, rotograbado, serigrafía y tipografía, con una gran variedad de tintas, así como listones (ribbons) para sistemas de transferencia térmica de resina o combinaciones de cera/resina.

Calibre (milésimas)	0.9 ± 10%
Peso Base (g/ m^2)	33 ± 10%
Resistencia a la tensión	20 lb/ in
Resistencia al rasgado	N. A.

ADHESIVO

Adhesivo permanente de base acrílica.

Tipo	Emulsión Acrílica
Temperatura mínima de aplicación	5°C
Rango de Temperatura de Servicio	De -54 a +93°C

ADHESIÓN: (Valores típicos)		MÉTODO DE PRUEBA
Inicial	**> 1.0**	TLMI: L-IB1
Final	**> 1.0**	TLMI: L-IA1

RESPALDO

Papel bond blanco laminado con polietileno en ambas caras. Su peso y espesor le confieren a la estructura autoadherible gran estabilidad. No se recomienda para suaje de medio corte.

Calibre (mils)	6.6	± 10%
Peso Base (g/ m2)	143	± 10%
Release (g/ 2 in)	70	± 40
Resistencia a la tensión	42	lb/in
Resistencia al rasgado	95	g/ hoja
Calibre de la construcción total (mils):	8.5	± 10%

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO:

Adhesivo permanente base acrílica de propósito general con muy buenas propiedades de adhesión. Especialmente diseñado en cuanto formulación y peso de adhesivo para adherir en sustratos complejos como cartón corrugado, algunos textiles, sacos, madera, superficies rugosas y otros. Es un adhesivo con buenas propiedades de conversión. Es recomendable tener cuidado en su manejo, conversión y uso.

USOS:

Este producto se usa para la impresión de etiquetas de marca, calcomanías para juguetes, y en general todas aquellas aplicaciones en las que se busque un aspecto llamativo. Debido a su gran flexibilidad y nula memoria, se recomienda para el etiquetado de productos cosméticos de diámetros pequeños mayores a 3cm, como delineadores y similares y envases semidepresibles. Presenta muy buenas propiedades de resistencia a la humedad y agentes químicos (ácidos, bases, aceites y solventes)

COMPORTAMIENTO EN LA PRENSA:

El superficial está formulado para incrementar el anclaje de las tintas, por lo que se puede imprimir por todos los métodos usuales. Se sugiere consultar con el proveedor de tintas, cuáles son las recomendadas para el producto de acuerdo con el sistema de impresión a utilizar. Su gran resistencia mecánica facilita el retiro de rejilla y proporciona gran estabilidad dimensional.

VIDA DE ANAQUEL:

Un año, siempre que se almacene a 22°C y a 50% de humedad relativa

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO:

Al igual que cualquier material autoadherible, este producto deberá probarse minuciosamente en las condiciones del uso final pretendido a fin de asegurar que cumple satisfactoriamente los requerimientos especificados.

GARANTÍA
Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser remplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.

México
Mariano Escobedo 341-D
Col. Centro Industrial Tlalnepantla
Tlalnepantla, MEX
C. P. 54040
Tel. (55) 5093 0100

Guadalajara
Circuito de la Productividad Pte. No. 124-A
Parque Industrial Guadalajara
El Salto, JAL
C. P. 45680
Tel. (33) 3689 0143/ 46/ 49

Monterrey
Carr. Miguel Alemán Km 17
Parque Industrial Kalos de Alta Tecnología
Apodaca N.L
C. P. 66600
Tel. 01800 522 83 79

Ultima revisión
Fecha: 28-Junio-2010