+57 601 422 1400
ventas@artecola.com.co
artecola.com.co
@afix

BOLETIN TÉCNICO
CARPINCOL 2500

DESCRIPCIÓN

CARPINCOL 2500 LF es un adhesivo de alto desempeño a base de polivinil acetato para juntas de madera que requieren de buena resistencia al agua.

RECOMENDACIONES.

este adhesivo esta especialmente diseñado para su uso en materiales como maderas duras, aglomerados, madera contrachapada (Triplex®), chapilla y laminados de alta presión (Formica®), pisos de parquet y pisos flotantes entre otros.

Se recomienda para uso interior con frecuente exposición a derrames de agua o condensación durante cortos periodos de tiempo, o fuerte exposiciones a alta humedad. Uso exterior con ocasional exposición a la intemperie cuando se aplica a un recubrimiento protector adecuado.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades fisicoquímicas	
Viscosidad Brookfield RV (SP 5/ 10rpm/20°C)	25,000 – 35,000 cp*
% solidos	48.0- 50.0.0 % *
Aspecto	Liquido de color* blanco.

*_Especificaciones controladas por el departamento de aseguramiento de calidad_

INSTRUCCIONES DE USO



Las superficies que van a ser unidas deben estar limpias, libres de polvo, grasas o aceites.



Aplicar el adhesivo de manera uniforme en una de las dos superficies, para ello emplee una espatula , rodillo o brocha.

Unir ambas superficies y sometelas a presion. El proceso de prensado depende de la cantidad aplicada, las condiciones ambientales y la porosidad de los sustratos.



Limpie el exceso de adhesivo en las uniones antes de que el adhesivo seque.

CARACTERISTICAS

- Producto libre de ftalatos
- Presenta resistencia al agua
- Presenta alta adherencia sobre maderas duras.
- Posee una película transparente.
- Tiempo de secado rápido.
- El prensado de las superficies puede realizarse en frio o en caliente.
- No contiene disolventes
- Su uso es profesional y bricolaje.

SEGURIDAD

Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información de la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FDS). Permanezca atento a los riesgos potenciales y siga las medidas de precaución, instrucciones de uso, consideraciones sobre disposición mencionadas en la FDS y embalaje.

Clase de riesgo de transporte (ONU) – No representa Riesgos.

La FDS de este producto se puede solicitar por correo electrónico o por teléfono a la Consultoría Técnica de Artecola.