EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 7 de abril de 2026**	**Informe PE-AP-9539-0411-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	7 de abril de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**LUGAR DE ENSAYO:**	Planta
FECHA DE ENSAYO:	7 de abril de 2026	**MUESTRA No.:**	1
RECEPCIÓN No.:	225-26		

CONTENIDO DE ASFALTO

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	2005,6	Masa final de la muestra, g	1903,1	**% DE ASFALTO**
Masa inicial del filtro, g	22,4	Masa final del filtro, g	23	**5,08%**

Equipo utilizado: Centrífuga - Fabricante: Humbolt ELC - 055
Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046


GRADACIÓN

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	Tamiz	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200	Pasa No.200
	mm	19,0	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Masa retenida, g		0,0	172,3	190,4	486,7	365,7	341,2	161,2	88,3	97,3
% agregado retenido		0,0	9,1	10,0	25,6	19,2	17,9	8,5	4,6	5,1
% agregado retenido acumulado		0,0	9,1	19,1	44,6	63,8	81,8	90,2	94,9	100,0
% que pasa		**100**	**91**	**81**	**55**	**36**	**18**	**10**	**5,1**	**-**
Fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9	-
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		100	80	70	49	29	14	8	4,0	-
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		100	95	88	65	45	25	17	8,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		100	86	78	51	34	15	8	4,0	-
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		100	94	86	59	40	21	13	7,3	-

Equipo utilizado: Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080

Distribución granulométrica **Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP** **7 de abril de 2026**



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Pablo Tejada	Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García
7 de abril de 2026	15 de abril de 2026	15 de abril de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 7 de abril de 2026***	***Informe PE-AP-9539-0411-2026***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*7 de abril de 2026*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PAVIMENTAR S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***LUGAR DE ENSAYO:***	*Planta*
FECHA DE ENSAYO:	*7 de abril de 2026*	***MUESTRA No.:***	*2*
RECEPCIÓN No.:	*225-26*		


CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	*2004,8*	*Masa final de la muestra, g*	*1902,5*	***% DE ASFALTO***
Masa inicial del filtro, g	*23*	*Masa final del filtro, g*	*23,7*	***5,07%***
Equipo utilizado:	*Centrífuga - Fabricante: Humbolt ELC - 055*			
	Horno industrial - Fabricante: Humboltd ELC-046			

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	***Tamiz***	***3/4"***	***1/2"***	***3/8"***	***No. 4***	***No. 10***	***No. 40***	***No. 80***	***No. 200***	***Pasa No.200***
	mm	***19,0***	***12,5***	***9,5***	***4,75***	***2,00***	***0,425***	***0,18***	***0,075***	
Masa retenida, g		*0,0*	*170,1*	*185,6*	*493,1*	*363,9*	*342,3*	*162,5*	*88*	*97,0*
% agregado retenido		*0,0*	*8,9*	*9,8*	*25,9*	*19,1*	*18,0*	*8,5*	*4,6*	*5,1*
% agregado retenido acumulado		*0,0*	*8,9*	*18,7*	*44,6*	*63,7*	*81,7*	*90,3*	*94,9*	*100,0*
% que pasa		***100***	***91***	***81***	***55***	***36***	***18***	***10***	***5,1***	***-***
Fórmula de trabajo		*100,0*	*87,0*	*75,6*	*45,8*	*29,9*	*14,9*	*8,3*	*4,9*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		*100*	*80*	*70*	*49*	*29*	*14*	*8*	*4,0*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		*100*	*95*	*88*	*65*	*45*	*25*	*17*	*8,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		*100*	*86*	*78*	*51*	*34*	*15*	*8*	*4,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		*100*	*94*	*86*	*59*	*40*	*21*	*13*	*7,3*	*-*
Equipo utilizado:	*Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080*									

Distribución granulométrica ***Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP*** ***7 de abril de 2026***



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Pablo Tejada	*Maylen Martínez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
7 de abril de 2026	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*15 de abril de 2026*
	15 de abril de 2026	

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**CONTENIDO DE ASFALTO Y GRADACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	CONSORCIO VIALMED 2025
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	***Fecha de producción: 7 de abril de 2026***	***Informe PE-AP-9539-0411-2026***

CONTRATO:	*MALLA VIAL MEDELLÍN 2025*		
CLIENTE:	*CONSORCIO VIALMED 2025*		
FECHA DE MUESTREO:	*7 de abril de 2026*	***PLANTA PRODUCTORA:***	*PAVIMENTAR S.A.*
LUGAR DE MUESTREO:	*Planta de producción*	***LUGAR Y HORA DE ENSAYO:***	*Evaltec / 2:00 pm*
FECHA DE ENSAYO:	*8 de abril de 2026*	***LUGAR DE ENSAYO:***	*Laboratorio Evaltec S.A.S*
RECEPCIÓN No.:	*225-26*	***MUESTRA No.:***	*3*

CONTENIDO DE ASFALTO
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS (CENTRÍFUGA) INV E-732-13

Masa inicial de la muestra, g	*2115,1*	*Masa final de la muestra, g*	*2007,7*	***% DE ASFALTO***
Masa inicial del filtro, g	*20,5*	*Masa final del filtro, g*	*21,1*	***5,05%***


Equipo utilizado: *G3-174 Balanza digital OHAUS de 8100g*
G2-300 Centrifuga

GRADACIÓN
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS INV E-782-13

Tamices	***Tamiz***	***3/4"***	***1/2"***	***3/8"***	***No. 4***	***No. 10***	***No. 40***	***No. 80***	***No. 200***	***Pasa No.200***
	mm	***19,0***	***12,5***	***9,5***	***4,75***	***2,00***	***0,425***	***0,18***	***0,075***	
Masa retenida, g		*0,0*	*206,4*	*202,6*	*496,9*	*374,2*	*385,5*	*135,3*	*98,4*	*108,4*
% agregado retenido		*0,0*	*10,3*	*10,1*	*24,7*	*18,6*	*19,2*	*6,7*	*4,9*	*5,4*
% agregado retenido acumulado		*0,0*	*10,3*	*20,4*	*45,1*	*63,8*	*83,0*	*89,7*	*94,6*	*100,0*
% que pasa		***100***	***90***	***80***	***55***	***36***	***17***	***10***	***5,4***	***-***
Fórmula de trabajo		*100,0*	*87,0*	*75,6*	*45,8*	*29,9*	*14,9*	*8,3*	*4,9*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Mín.		*100*	*80*	*70*	*49*	*29*	*14*	*8*	*4,0*	*-*
Especificación INV 450 MDC-19 Máx.		*100*	*95*	*88*	*65*	*45*	*25*	*17*	*8,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Mínimo		*100*	*86*	*78*	*51*	*34*	*15*	*8*	*4,0*	*-*
Tolerancia respecto Fórmula, Máximo		*100*	*94*	*86*	*59*	*40*	*21*	*13*	*7,3*	*-*

Equipo utilizado: *G3-174 Balanza digital OHAUS de 8100g*

Distribución granulométrica ***Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP*** ***7 de abril de 2026***



OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	***Revisó***	***Aprobó***
Yoice Smith Vargas	Maylen Martínez	
Yoice Vargas	*Aux. Ing. Maylen Martinez*	*Ing. Jorge A. Tobón García*
8 de abril de 2026	*15 de abril de 2026*	*15 de abril de 2026*

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.	**ENSAYOS GENERALES SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 7 de abril de 2026**	**Informe PE-AP-9539-0411-2026**

CONTRATO:	MALLA VIAL MEDELLÍN 2025		
CLIENTE:	CONSORCIO VIALMED 2025		
FECHA DE MUESTREO:	7 de abril de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.**	225-26 y 228-26
FECHA DE ENSAYO:	7, 8 y 9 de abril de 2026		

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

Muestra No.	1		2	
Vehículo muestreado, hora muestreo	TAY152 - 7:30 am		TAY152 - 7:30 am	
Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Briqueta No.	1	2	3	4
Compactación - Número de golpes	75	75	75	75
Diámetro, cm	10,16	10,16	10,16	10,16
Altura, cm	6,39	6,38	6,35	6,39

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS SUPERFICIALMENTE SECOS INV E-733-13 MÉTODO A

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
A: Masa en el aire del espécimen seco, g	1248,2	1248,9	1249,4	1248,9
C: Masa del espécimen en agua, g	739,2	740,2	743,7	741,3
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficie seca, g	1250,4	1251,2	1252,3	1251,9
Volumen de la briqueta, cm^3	511	511	509	511
T: Temperatura del agua, °C	25	25,0	25	25
K: Factor de corrección por temperatura	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
Densidad del agua, kg/m^3	997,1	997,1	997,1	997,1
Gravedad Específica Bulk	2,442	2,444	2,457	2,446
Gravedad Específica Bulk a 25°C	**2,442**	**2,444**	**2,457**	**2,446**
Gravedad Específica Bulk Promedio	**2,443**		**2,451**	
Densidad del espécimen, kg/m^3	**2435**	**2437**	**2449**	**2439**
Densidad del espécimen Promedio	**2436**		**2444**	
% de agua absorbida	0,4	0,5	0,6	0,6

EQUIPO UTILIZADO: G3-174 Balanza digital OHAUS de 8100g, Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080
G3-208 Pie de rey métalico UBERMANN

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS INV E 735-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio Planta	
Muestra No.	1	
Determinación No.	1	2
A: Masa de la muestra seca en el horno, g	2000,0	2000,0
T: Temperatura del agua en el ensayo, °C	25,0	25,0
D: Masa del pignómetro con agua a la temperatura T, g	7473	7473
E: Masa del pignómetro lleno con agua y muestra, g	8695	8694
Gmm: Gravedad específica máxima	**2,571**	**2,567**
Gmm: Gravedad específica máxima promedio	**2,569**	

EQUIPO UTILIZADO: Bomba rice Fabricante: Emerson ELC-019, G2-155 Mesa vibratoria - Picnometro PINZUAR, G2-223 Picnometro de vacío HUMBOLDT
Balanza 6 Kg - Fabricante: Trumax ELC - 080, G2-322 Bomba de vacío FISCHER

PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS INV E 736-13

Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
% de vacíos con aire (valor individual)	**4,96**	**4,87**	**4,38**	**4,79**
% de vacíos con aire promedio por lote	**4,75**			

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL INV E-748-13

Lugar de ensayo - Por personal Evaltec	Procesado - Laboratorio planta		Procesado - Laboratorio Evaltec	
Muestra No.	1		2	
Briqueta No.	1	2	3	4
Estabilidad medida, N	12730	13080	13001	14044
Factor de corrección por volumen	1,00	1,00	1,00	1,00
Estabilidad corregida (valor individual), N	**12730**	**13080**	**13001**	**14044**
Estabilidad corregida promedio por lote, N	**13214**			
Flujo (valor individual), mm	**3,0**	**3,1**	**2,8**	**2,7**
Flujo promedio por lote, mm	**2,89**			
Estabilidad/Flujo kN/mm	**4,2**	**4,2**	**4,6**	**5,3**

EQUIPO UTILIZADO: G3-205 Prensa Master Loader HUMBOLDT Calibración 2 de diciembre de 2025, Baño de maría Fabricante: Humboltd ELC-020, Prensa Fabricante: Controls ELC-042
G3-174 Balanza digital OHAUS de 8100g, Martillo mecánico Fabricante: ELE international ELC-016, G2-234 Baño María PINZUAR 3 de diciembre de 2025

OBSERVACIONES:

Responsable laboratorio	**Revisó**	**Aprobó**
Yoice Vargas Pablo Tejada 7, 8 y 9 de abril de 2026	Aux. Ing. Maylen Martinez 15 de abril de 2026	Ing. Jorge A. Tobón García 15 de abril de 2026

EVALTEC Evaluaciones Técnicas S.A.S.	**RESUMEN DE ENSAYOS DE RESULTADOS SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS**	
Mezcla MDC-19 TIBIA + RAP	**Fecha de producción: 7 de abril de 2026**	**Informe PE-AP-9539-0411-2026**

CONTRATO: MALLA VIAL MEDELLÍN 2025

CLIENTE: CONSORCIO VIALMED 2025

FECHA DE MUESTREO:	7 de abril de 2026	**PLANTA PRODUCTORA:**	PAVIMENTAR S.A.
LUGAR DE MUESTREO:	Planta de producción	**RECEPCIÓN No.:**	225-26 y 228-26
FECHA DE ENSAYO:	7, 8 y 9 de abril de 2026		

CONTENIDO DE ASFALTO

Parámetro	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Vehículo muestreado - Hora - Lugar de ensayos (Hora)	TAY152 - 7:30 am	TAY152 - 7:30 am	TAY152 - 7:30 am
	Planta	Planta	Evaltec / 2:00 pm
Contenido de asfalto, ARI%	5,08	5,07	5,05
Contenido de asfalto promedio, ART%	5,07		
Contenido óptimo de asfalto, ARF %	5,20		
Criterios de aceptación			
Valor promedio (ART%) ARF%-0.3% ≤ ART% ≤ ARF%+0.3%	ARF%-0.3% = 4,90	ARF%+0.3% = 5,50	CUMPLE
Valor individual (ARI%) ART%-0.5% ≤ ARI% ≤ ART%+0.5% (se admite un valor por fuera)	ART%-0.5% = 4,57		ART%+0.5% = 5,57
	Muestra 1 5,08% CUMPLE	Muestra 2 5,07% CUMPLE	Muestra 3 5,05% CUMPLE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MEZCLAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		% QUE PASA POR TAMIZ							
		3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 80	No. 200
		19	12,5	9,5	4,75	2	0,425	0,18	0,075
Gradación fórmula de trabajo		100,0	87,0	75,6	45,8	29,9	14,9	8,3	4,9
Especificación INV 450 MDC-19	Mínimo	100	80	70	49	29	14	8	4,0
	Máximo	100	95	88	65	45	25	17	8,0
Toleración fórmula de trabajo	Mínimo	100	86	78	51	34	15	8	4,0
	Máximo	100	94	86	59	40	21	13	7,3
RESULTADOS Fecha de producción: 7 de abril de 2026	Muestra 1	100	91	81	55	36	18	10	5,1
	Muestra 2	100	91	81	55	36	18	10	5,1
	Muestra 3	100	90	80	55	36	17	10	5,4

DENSIDAD, ESTABILIDAD, FLUJO Y VACÍOS DE BRIQUETAS COMPACTADAS EN LABORATORIO

ANÁLISIS DE PARAMÉTROS	Muestra	Briqueta	Gravedad específica Bulk	Gravedad específica máxima, RICE	Vacíos con aire %	Estabilidad N	Flujo mm	Estabilidad/Flujo kN/mm
RESULTADOS Fecha de producción: 7 de abril de 2026	1	1	2,442	2,569	4,96	12730	3,00	4,24
		2	2,444		4,87	13080	3,10	4,22
	2	3	2,457		4,38	13001	2,81	4,63
		4	2,446		4,79	14044	2,66	5,28
	Valor Promedio por lote		2,447	2,569	4,75	13214	2,89	4,59
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Fórmula de trabajo		2,471	2,603	5,00	12194	3,00	4,00
	Valor Promedio mínimo		-	-	4,0	10975	2,4	-
	Valor Promedio máximo		-	-	6,0		3,5	-
FLUJO 0.80 Ft ≤ Fm ≤ 1.20 Ft y 2 mm ≤ Fm ≤ 3.5 mm	Conclusión valor promedio				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Valor individual mínimo		-	-	3,5	9000	-	3,0
ESTABILIDAD Em ≥ 0.90Et 1.25 Et ≥ Ei ≥ 9000 N Ei ≥ 0,80 Em (se admite solo un valor individual inferior)						8780		
	Valor individual máximo		-	-	6,5	15243	-	6,0
	Conclusión valor individual	Briqueta 1	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 2	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 3	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE
		Briqueta 4	-	-	CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaboró	Revisó	Aprobó
Maylen Martínez		
Aux. Ing. Maylen Martinez	Ing. Jorge A. Tobón García	Ing. Jorge A. Tobón García
15 de abril de 2026	15 de abril de 2026	15 de abril de 2026