Ficha Técnica

Estucolisto Plástico

El Estucolisto Plástico 2 en 1, es un producto de color blanco con ligante acrílico en base acuosa de uso interior y exterior, desarrollado con materias primas de óptima calidad convirtiéndolo en un estuco listo para usar, su granulometría fina permite dar acabados lisos de alta resistencia, baja contracción y secado rápido.

Ventajas

- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Presenta buena compatibilidad a las pinturas debido a su base acrílica.
- Alta dureza.
- Excelente trabajabilidad, lo que permite esparcir con facilidad.
- Por su color blanco, permite economizar el consumo de pintura.
- Mayor rendimiento.

Aplicaciones

• Permite dar acabados perfectos sobre superficies niveladas lisas como: Rellenolisto o Morterolisto de Impadoc, repellos, pañetes, superficies lisas de concreto y láminas de fibrocemento que cumplan con los parámetros de estructura según norma vigente en construcción liviana.

• Su granulometría fina permite ajustarse a las necesidades de la aplicación para realizar acabados y resanes en pequeños espesores.

Características técnicas

Los datos aquí consignados corresponden a temperaturas de 23-25°C, y humedad relativa de 50-70%.

Densidad en húmedo: 1.60 - 1.80 kg/L.

*Acabado: Liso, suave y homogéneo.

*Color: Blanco.

*Tiempo de secado: El secado entre capas se encuentra en el orden aproximado de 3 a 4 horas, puede variar por factores externos como vientos, temperatura y humedad.

Aspecto: Pasta viscosa.

Aplicación: Llana o espátula.

*Consumo: 4 a 5 m²/gl. El consumo real depende del estado de nivelación de la superficie.

**Estas propiedades se reportan en el ceritificado de análisis a solicitud del cliente.*

Limpieza de equipos: Solo se realiza con agua potable.

Presentación: Cuñete de 25 kilos, Caja por 25 kg, Balde de 14 kg, Galón de 5.6 kilos y bolsa Doypack por 1 kg.

Durabilidad: 6 meses en su empaque original sellado y protegido del sol, a partir de su fecha de fabricación.

Ficha Técnica

Preparación y aplicación

• La superficie debe estar nivelada, limpia, estructuralmente firme, seca y libre de polvo y grasa, antes de aplicar Estucolisto Plástico.

• Para aplicar el producto verifique que el sustrato se encuentre en una temperatura entre 5°C a 35°C, en caso de temperaturas mayores, bajar la temperatura del sustrato humedeciendo la superficie con un rodillo y agua potable.

• Para reparar resanes o pequeñas fisuras, se debe asegurar que la superficie se encuentre estructuralmente firme, sin nigún tipo de movimiento.

• Antes de aplicar el Estucolisto Plástico, mezcle bien el producto hasta obtener una pasta homogénea, utilice una llana metálica para aplicar el producto, y realice capas menores a 1 mm de espesor; para recibir una siguiente capa deje secar el producto, se recomiendan de 3 a 4 capas extendiéndola en sentido horizontal y vertical de forma alternada para obtener un acabado satisfactorio.

• Para realizar capas finas de pulimento utilice una llana metálica, teniendo en cuenta que el resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y de su correcto uso.

• Para dar aplicación de pintura se debe dejar secar por lo menos 48 horas, asegúrese que el Estucolisto Plástico este seco, recuerde que el tiempo de secado es proporcional a su espesor y a factores externos como vientos, temperatura y humedad.

• Para garantizar una protección óptima del producto en ambientes exteriores ante la lluvia, es esencial no dejar transcurrir más de 48 horas entre las aplicaciones de pintura, siempre y cuando se haya comprobado que la capa previamente aplicada ha completado su proceso de secado.

Recomendaciones

1. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición del sol.

2. Para mayor protección en exteriores se debe aplicar una pintura adecuada como protección.

3. El Estucolisto Plástico no debe ser reenvasado o rendido, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias. En el caso de la presentación en caja, este producto debe ser reenvasado evitando que el producto se contamine.

4. El producto no debe ser mezclado con ningún otro material, ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.

5. Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.

6. Para dar acabado final con pintura el Estucolisto Plástico no debe haber sido expuesto a humedad por lluvias.

7. Revisar la hoja de seguridad para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

Las recomendaciones anteriores se fundamentan por la experiencia del fabricante y el diseño de la formulación, este queda exento de toda responsabilidad en las variaciones de las condiciones y formas de uso realizadas por el consumidor. El comportamiento del producto y el resultado final, dependerán del manejo dado por el usuario y el seguimiento estricto a las especificaciones del material y su aplicación.

Asistencia técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia